


**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)**

**Испытательный лабораторный центр  
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06  
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Фе-  
деральной службы по аккредитации



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ ИЛЦ-322/ЛЭ-07-19 от «19» августа 2019 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «Нова», 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, эт. 4, пом. 1, ком. 11д, Российская Федерация
- 2. Наименование продукции:** Термопластичный клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek
- 3. Типовые представители (образцы):** Образец 1: Термопластичный клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** «Adtek Consolidated Sdn. Bhd.», 7, Jalan Korporat/KU9, Kawasari Perindustrian Meru, 42200 Klang, Selangor, Malaysia (Малайзия)
- 5. Код образца (пробы):** ИЛЦ-322/ЛЭ-07-19
- 6. Дата поступления в лабораторию:** 09.08.2019 г.
- 7. Дата проведения испытаний:** 09 августа – 19 августа 2019 г.
- 8. Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
- 9. НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, прил. 6.1, п/п 9.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

### Результаты испытаний:

| Определяемые показатели                                                                                                                                                                                                    | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Образец 1: Термоплавкий клей на основе этиленвинилацетатна (ЭВА) маркировка Adtek</b>                                                                                                                                   |                   |                            |                             |                     |
| <b>Физико-гигиенические показатели</b>                                                                                                                                                                                     |                   |                            |                             |                     |
| Запах, не более                                                                                                                                                                                                            | балл              | МУ 2.1.2.1829-04           | 2                           | 1                   |
| <b>Токсикологические показатели</b><br>Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45%  |                   |                            |                             |                     |
| Индекс токсичности                                                                                                                                                                                                         | %                 | МУ 1.1037-95               | 70-120                      | 85                  |
| <b>Физико-химические показатели*</b><br>Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры<br>Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C<br>Относительная влажность 45% |                   |                            |                             |                     |
| Формальдегид                                                                                                                                                                                                               | мг/м <sup>3</sup> | РД 52.04.823-2015          | Не более 0,01               | 0,0041              |
| Винилацетат                                                                                                                                                                                                                | мг/м <sup>3</sup> | ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007    | Не более 0,15               | менее 0,005         |
| Дибутилфталат                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14            | Не более 0,1                | менее 0,005         |
| Диоктилфталат                                                                                                                                                                                                              | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3168-14            | Не более 0,2                | менее 0,005         |
| Спирт метиловый                                                                                                                                                                                                            | мг/м <sup>3</sup> | МУК 4.1.3170-14            | Не более 0,5                | менее 0,08          |

\* Условия проведения испытаний в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04

**Примечание:**

- Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
- Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
- Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

|               |             |                                                                                               |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химик-эксперт | О.Е.Волкова | Подпись  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|