

**ЭМАЛЬ ПФ-115**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Алкидный лак, пигменты, наполнители, органический растворитель, сиккатив, функциональные добавки.
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Деревянная мебель, оконные рамы, дверные блоки и проемы, ограждения, гаражи, строительные конструкции.
<b>СВОЙСТВА</b>	Эмаль отличается широкой палитрой цветов. Покрытие обладает высоким блеском, хорошей твердостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворам бытовых моющих средств.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	Различных цветов
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с	140-170
Степень разбавления по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, %, не более	20
Степень перетира, мкм, не более	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	200
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°), %, не менее	50
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед, не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, см, не менее	40
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию	
- воды, ч, не менее	2
- 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не более	15
- индустриального масла, ч, не менее	24

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окалины, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать грунтовкой ГФ-021™ РасКраС.

Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль.

**ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ**

Обеспечить температуру эмали 15-25°С, тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

При окраске поверхности большой площади рекомендуется использовать цветную эмаль одной партии или смешивать необходимое количество эмали в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Температура воздуха не ниже 10°С. Относительная влажность воздуха не выше 80%.

Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

Кисть, валик, краскораспылитель.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

«на отлип» - 6ч, полное высыхание – 15-24ч при температуре (20±2)°С.

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ**

Эмаль наносят в 2 слоя.

**ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙ-**

18-23 мкм

**НОГО ПОКРЫТИЯ****РАСХОД** 220-250 г/м<sup>2</sup>.**ОЧИСТКА  
ИНСТРУМЕНТОВ** Уайт-спирит, сольвент.**МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** Эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.  
Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению пропитки приведены в Паспорте безопасности вещества.**ТРАНСПОРТИРОВКА  
И ХРАНЕНИЕ** Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.**СРОК ГОДНОСТИ** 18 месяцев с даты изготовления.**НОРМАТИВНЫЙ  
ДОКУМЕНТ** ТУ 2312-039-54651722-2003**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ** Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000062.06.11  
Декларация о соответствии  
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. При использовании материала в промышленных технологиях применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ООО Завод «Краски КВИЛ». Для промышленных предприятий, строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

**ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 31-02-51.**

[www.kvil.ru](http://www.kvil.ru)