



ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

ГОСТ 33083-2014



ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТЕН
В ПОМЕЩЕНИЯХ С ЛЮБОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ,
УСТРАНЕНИЕ ТРЕЩИН, СКОЛОВ, ВЫБОИН

ОПИСАНИЕ

Штукатурка цементная применяется для выравнивания стен при проведении фасадных (в т. ч. цокольных) работ, а также для выравнивания внутренних стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). Растворная смесь на основе цементной штукатурки обладает высокой технологичностью. Предназначена для нанесения ручным и механизированным способом. Применяется на бетонные, газобетонные, кирпичные и каменные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единицы измерения	Нормативное значение показателей	Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)
Цвет	—	Серый	Визуально	Соотв.
Влажность	%	менее 0,3	ГОСТ 8735-88	0,015
Содержание зерен наиб. крупности, 1,25 мм	%	не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0,25
Водоудерживающая способность	%	не менее 95	ГОСТ 5802-86	96,4
Средняя плотность в сухом состоянии	кг/м ³	более 1300	ГОСТ 5802-86	1538
Морозостойкость, потеря прочности F 35	%	менее 20	ГОСТ Р 58277-2018	13,1
Предел прочности при сжатии	МПа	не менее 10	ГОСТ 5802-86	14,6
Прочность сцепления с основанием	МПа	не менее 0,3	ГОСТ Р 58277-2018	0,44
Фасовка	кг	25 и 40	—	—

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Очищенная поверхность увлажняется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для ручного нанесения: сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой из расчета 1 кг смеси на 0,21-0,23 л воды и перемешивать в течении 1-3 минут до получения однородной массы. Перемешивание производить ручным или механизированным способом профессиональным миксером или дрелью с насадкой на малых оборотах. Дать раствору отстояться в течении 5 минут и повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Для механического нанесения: засыпать сухую смесь в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в машину воды из расчета 1 кг сухой смеси на 0,21-0,23 л воды. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована не позднее 50 минут после затворения.

При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь-вода». Не допускается добавлять в сухую смесь любые другие компоненты, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых других компонентов, в том числе и воды, ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.

Не допускать передозировку воды! Излишек воды приводит к расслаиванию, снижает прочность, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Раствор набрасывают, используя штукатурную станцию или кельму по всей площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала и затем, при необходимости, разравнивают h-образным правилом. Рекомендуемый слой нанесения без

использования штукатурной сетки при сплошном выравнивании от 10–40 мм за один проход. После начала схватывания раствора, поверхность штукатурки смочить водой и затереть штукатурной теркой. Для финишного выравнивания поверхности, при необходимости, рекомендуется использовать соответствующие шпаклевки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях - 6 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение. Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. Избегать попадания в глаза и контакт с кожей. В случае раздражения тщательно промыть водой и обратиться к врачу.



+7 (495) 6496909, +7 (495) 6629894



INFO@BAZEL.SU, SALE@BAZEL.SU



WWW.BAZEL.SU