


КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКОВ

ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

ГОСТ Р 58272-2018



КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕНО-ГАЗОБЕТОННЫХ,
ГАЗОСИЛИКАТНЫХ, ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫХ
БЛОКОВ, РЕМОНТА СКОЛОВ, ТРЕЩИН, ВЫБОИН

ОПИСАНИЕ

Клей предназначен для кладки стен и перегородок из всех видов пористых блоков и плит: из газобетона, пенобетона, полистиролбетона, газосиликата и других стеновых материалов с теплоизоляционными свойствами при строительстве мало- и многоэтажных зданий. Может использоваться также для укладки керамического и силикатного кирпича. Используется для тонкошовной кладки пазовых и беспазовых блоков. Для наружных и внутренних работ. Может использоваться как ремонтный состав при заделке сколов, выбоин. Благодаря хорошей водоудерживающей способности применяется без предварительной грунтовки поверхности кладочных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единицы измерения	Нормативное значение показателей	Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)
Влажность	%	менее 0,3	ГОСТ 8735-88	0,10
Содержание зерен наиб. крупности, 2 мм	%	не более 0,5	ГОСТ 8735-88	1,46
Жизнеспособность р-ра от +5°C до +30°C	мин	не менее 180	ГОСТ Р 58277-2018	199
Жизнеспособность р-ра при -15°C	мин	не менее 30	ГОСТ Р 58277-2018	50
Начало схватывания	мин	не менее 30	ГОСТ Р 58277-2018	52
Морозостойкость, потеря прочности F 35	%	менее 10	ГОСТ Р 58277-2018	7,7
Открытое время (время укладки)	мин	не менее 10	ГОСТ Р 58277-2018	13
Предел прочности при сжатии	МПа	не менее 7,5	ГОСТ Р 58277-2018	8,3
Предел прочности при сдвиге	МПа	не менее 0,13	ГОСТ Р 58277-2018	0,34
Прочность сцепления с основанием	МПа	не менее 0,5	ГОСТ Р 56387-88	0,64
Фасовка	кг	25 и 40	—	—

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления растворной смеси необходимо содержимое мешка высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта: 1 кг сухой смеси на 0,17 – 0,19 литра чистой воды и перемешивать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональным миксером или электродрелью с насадкой) либо ручным способом. Полученную растворную смесь необходимо выдержать 5 минут, а затем повторно перемешать в течение 2-3 минут. Готовую растворную смесь необходимо использовать в течение 180 минут. При повышении вязкости растворной смеси в ёмкости, необходимо повторно перемешать её без добавления воды.

При приготовлении раствора необходимо соблюдать соотношение «сухая смесь-вода». Не допускается добавлять в сухую смесь любые другие компоненты, кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых других компонентов, в том числе и воды, ведёт к изменению заявленных производителем свойств материала.

Не допускать передозировку воды! Излишек воды приводит к расслаиванию, снижает прочность, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед укладкой первого ряда стены необходимо выровнять по уровню базовую поверхность при помощи раствора. Нанести раствор на кладочный элемент и распределить требуемым слоем при помощи кельмы. Уложить кладочный элемент на раствор, плотно прижать его и скорректировать ровность укладки при помощи соответствующего инструмента.

Единовременный участок кладки выбирается опытным путем, исходя из того, что последний элемент должен быть уложен в течение 15 минут после нанесения раствора, а его положение скорректировано в течение 10 минут. Остатки материала, попавшие на лицевую часть кладочного элемента, удаляют при помощи сухой мягкой щетки или кисти. Излишки клеевого раствора на блоках удалять сразу, не допуская застывания. Толщина шва не должна превышать 8 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Кроме изложенной на упаковке информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности.

ТАБЛИЦА РАСХОДА

Формат блока	Средний расход сухой смеси
600x200x300 мм	26,0 кг/м ³
600x250x300 мм	22,3 кг/м ³
625x250x375 мм	21,9 кг/м ³
625x250x100 мм	21,9 кг/м ³

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях - 6 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит цемент, вызывающий раздражение. Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. Избегать попадания в глаза и контакт с кожей. В случае раздражения тщательно промыть водой и обратиться к врачу.



+7 (495) 6496909, +7 (495) 6629894



INFO@BAZEL.SU, SALE@BAZEL.SU



WWW.BAZEL.SU