

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## Герметик паропроницаемый ecoroom AS-12

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Однокомпонентный акрилатный герметик, предназначен для монтажа внешнего слоя контура оконных, балконных и витражных конструкций в соответствии ГОСТ 30971. Не рекомендуется использовать в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу
- ❖ Обладает высоким паропропусканием, защищает от потерь тепла, препятствует проникновению воды и ветра
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчив к УФ облучению
- ❖ Легко окрашивается
- ❖ Обладает высокой эластичностью
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Возможность применения при отрицательной температуре
- ❖ Экологически чистый продукт



### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

| Техническая характеристика                                                        | Показатель                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Цвет                                                                              | белый, возможна колеровка |
| Допустимая деформация, %                                                          | 10-15                     |
| Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее            | 300                       |
| Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее                                | 0,4                       |
| Отверждение герметика                                                             | высыхание                 |
| Сопротивление паропроницанию, при толщине 3 мм, м <sup>2</sup> *ч*Па/мг, не более | 0,25                      |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                                      | 1500                      |
| Время отверждения, дней                                                           | 3-8                       |
| Усадка герметика, %                                                               | 10-15                     |
| Диапазон температур нанесения, °С                                                 | -20 до 0, от +5 до +35    |
| Диапазон температур эксплуатации, °С                                              | От -30 до +70             |
| Срок годности, месяцев                                                            | 18                        |
| Количество циклов заморозки /размораживания                                       | 10                        |
| Прогнозируемый срок службы, не менее, лет                                         | 20                        |

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Перед нанесением герметика необходимо очистить поверхность от пыли, загрязнений, отслаивающихся фрагментов.
- ❖ Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, кисти, монтажного пистолета или другого приспособления.
- ❖ Рекомендуемая толщина слоя герметика от 3 до 5 мм.
- ❖ Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется: перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем; нанести герметик, удалить скотч.
- ❖ Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от -20°C до 0°C, от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха 70%.
- ❖ Нанесение на поверхность, покрытую наледью, не допускается.
- ❖ Перед герметизацией поверхность следует заблаговременно защитить от дождя.
- ❖ Нанесенный герметик следует защитить от прямого воздействия атмосферных осадков на время пленкообразования — не менее 2 часов (при 23°C) и не более 24 часов.

## СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки.

## РАСХОД

- ❖ 90 г/м.п. (при толщине слоя 3 мм. и ширине шва 20 мм.).

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Покрывается полимерной пленкой за 20 минут, полностью полимеризуется за 3 – 8 дней. Зависит от окружающей температуры и влажности воздуха.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

## УПАКОВКА

- ❖ 310 мл картридж (12 шт. в коробке)
- ❖ 600 мл файл-пакет (12 шт. в коробке)
- ❖ 3/7/15 кг пластиковое ведро

## TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

