

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



Клей для паркета полиуретановый двухкомпонентный D-90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для паркета ecoroom D-90 применяется для приклеивания паркетной доски, инженерной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного, художественного паркета из практически любых пород древесины на все виды оснований. Подходит для приклеивания фанеры, ОСП и ДСП плит.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Применяется для всех видов инженерной и массивной паркетной доски
- ❖ Хорошая адгезия ко всем видам основания
- ❖ Время работы с клеем – 90 минут
- ❖ Можно применять в системе «теплый пол»
- ❖ Стабильные клеевые борозды
- ❖ Сохраняет эластичность от -60 до +120 °C
- ❖ Время полимеризации – 24 часа
- ❖ Безусадочный
- ❖ Не содержит воды и растворителей
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчив к УФ облучению
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт, 100% полиуретан

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Соотношение смешивания по объему	9:1
Цвет	Компонент А – пастообразная масса бежевого цвета
	Компонент Б – коричневая жидкость
Жизнеспособность смеси, 23°C, мин	90
Плотность смеси, кг/дм ³	1,7
Прочность на сдвиг, Н/мм ² , не менее	3,5
Расход	Шпатели А1/А2/В1 – 300 – 500 г/м ²
	Шпатели В3/В7/В11 – 800– 1300 г/м ²
Пешие нагрузки, ч	12
Полная полимеризация(начало шлифовки), ч	24
Диапазон температур применения	от +15°C до +35°C
Количество циклов заморозки /размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

- ❖ Компоненты клея ecoroom D-90 поставляются в соотношении, готовом к смешиванию.
- ❖ Смешивание производят с помощью электроинструмента (электродрель мощностью 600-800 Вт, 200-400 об.мин. со спиралевидной мешалкой).
- ❖ Время смешивания комплекта не менее 10 минут.
- ❖ Некачественное смешивание компонентов может привести к потере тиксотропности клея, неравномерности его отверждения, снижению адгезии.
- ❖ При низких температурах вязкость клея повышается, поэтому перед применением необходимо выдержать клей в отапливаемом помещении не менее суток.
- ❖ Недопустимо разбавление клея растворителями — это может привести к изменению свойств клея (снижение адгезии, потеря тиксотропности и др.)!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Основание должно быть сухим, чистым, без трещин и механических повреждений. Поверхность немного шероховатой (структурированной)
- ❖ До приклеивания покрытия удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования и обеспылить
- ❖ При необходимости рекомендуем использовать акриловые или полиуретановые грунтовки компании ecoroom

РАСХОД

- ❖ Шпатели A1/A2/B1 – 300 – 500 г/м²
- ❖ Шпатели B3/B7/B11 – 800– 1300 г/м²

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ❖ Клей наносить непосредственно на основание, зубчатым шпателем. Рекомендации по модификации шпателей В3/В7/В11.
- ❖ При проведении работ температура в помещении должна быть от +15 до +35 °С, относительная влажность воздуха 40-70%. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности.
- ❖ Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 90 минут.
- ❖ Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью «смочил» нижнюю поверхность паркета. Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между неподвижными конструкциями, как стена и паркет, оставить зазор 5-15 мм.
- ❖ Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа после приклеивания
- ❖ После окончания работ, инструмент очистить с помощью ацетона или ксилола, высохший клей можно удалить только механическим способом.
- ❖ Примечание: открытое время (время жизни) и время полного высыхания клея зависят от температуры, влажности воздуха, количества нанесенного клея и от основания, на которое он наносится

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ 24 часа при температуре 23°C и влажности 65%, с понижением температуры время высыхания увеличивается

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)
- ❖ При попадании материала на кожу, протереть чистой ветошью либо другой материей, после промыть обильным количеством воды.
- ❖ При попадании в глаза или на другую слизистую, необходимо промыть большим количеством воды и сразу обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -20°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо конденсировать в помещении при +23°C не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ 10 кг пластиковое ведро

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

