

Затирка для плиточных швов

Применяется для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 10 мм при облицовке стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, клинкерной и мозаичной плиткой. Используется на недеформирующихся основаниях и основаниях, подверженных температурным колебаниям. Подходит для помещений с нормальной и повышенной влажностью (в том числе неотапливаемых), а также для наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкие насыщенные цвета
- Богатая палитра
- Противогрибковый эффект
- Стойкость к механическим повреждениям, истиранию и образованию трещин
- Водоотталкивающие свойства
- Водо- и морозостойкость
- Экологическая безопасность
- Долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс	CG2 WA*
Количество цветов	33
Ширина шва	1-10 мм
Пропорции замеса	0,25-0,35 л/кг
Ориентировочный расход	0,1-1 кг/м ² (см. таблицу)
Жизнеспособность готового раствора, не менее	1 час
Очистка поверхности после затирки через	10-20 минут
Время конца схватывания, не более	12 часов
Возможность пешего хождения через	24 часа
Окончательное формирование цвета через	2 суток
Начало эксплуатации через	7 суток
Предел прочности при сжатии, не менее	15 МПа
Предел прочности при сжатии после замораживания и оттаивания, не менее	15 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее	3,5 МПа
Деформация усадки, не более	3 мм/м
Истираемость, не более	1000 мм ³
Капиллярное водопоглощение через 30 минут, не более	2 г
Капиллярное водопоглощение через 240 минут, не более	5 г
Марка по морозостойкости, не ниже	F50
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Срок хранения	24 месяца

* CG2 – смеси, соответствующие повышенным требованиям. W – смеси с пониженным водопоглощением. A – смеси с пониженной истираемостью.

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- внутренние работы (повышенная влажность)
- наружные работы
- использование в системе «теплый пол»
- облицовка бассейнов, открытых резервуаров с водой (возможно)**
- облицовка каминов, барбекю
- облицовка цоколей, колонн, парапетов

ПОВЕРХНОСТЬ

- стены
- полы

ТИП ПЛИТКИ

- керамическая плитка
- керамогранит
- натуральный и искусственный камень
- мозаика
- клинкерная плитка

** Затирка не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

ГОСТ Р 58271
Фасовка: 2, 1 кг





АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ ЗАТИРОК*

001	191
002	020
003	021
004	022
005	023
006	024
007	025
008	026
009	027
010	028
011	029
012	030
013	031
014	032
015	321
016	033
018	

ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РАСХОДА ЗАТИРКИ

Размер плитки (мм)	Ширина шва (мм)	Расход (кг/м ²)
25×25×4	2	0,7
100×100×6	3	0,4
200×300×6	2	0,1
330×330×8	2	0,1
300×600×8	1,5	0,1
600×600×10	4	0,15

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА РАСХОДА ЗАТИРКИ

$$(A + B) / (A \times B) \times C \times D \times 1,13 = \text{кг/м}^2,$$

где: A – длина плитки, мм, B – ширина плитки, мм, C – толщина плитки, мм, D – ширина шва, мм.

* Точная цветопередача ограничена возможностями полиграфии.