

# Термоплавкий клей

 104.10

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                             | Облицовывание прямых кромок кромочным материалом из шпона, осмоленной бумаги, меламина, полиэфира, ПВХ, АБС и ПП. |
| Основа                                 | Этиленвинилацетат                                                                                                 |
| Способ нанесения                       | Высокоскоростные кромкооблицовочные станки, работающие на высоких температурах.                                   |
| Цвет                                   | Белый, непрозрачный                                                                                               |
| Плотность                              | 1,4 г/см <sup>3</sup>                                                                                             |
| Температура размягчения                | 97-103 °C                                                                                                         |
| Вязкость (Brookfield HA, шпindelь №27) | 90000 - 120000 мПа*с при 180 °C<br>66000 - 70000 мПа*с при 190 °C<br>51000 - 55000 мПа*с при 200 °C               |
| Рекомендуемая рабочая температура      | 180-200 °C                                                                                                        |
| Очистка оборудования                   | Чистка при помощи холодного или горячего очистителя Мебакс.                                                       |
| Фасовка                                | Полипропиленовые мешки по 20кг.                                                                                   |
| Транспортировка                        | Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими.                                       |
| Хранение                               | Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.      |

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.