

# Наливной пол «Тонкий» самонивелирующийся



Применяется для финишного выравнивания оснований (бетонных, цементно-песчаных, гипсовых, ангидридных) под последующую укладку напольных покрытий. Используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Слой от 1 мм
- Идеально гладкая ровная поверхность
- Отличная растекаемость
- Быстрый набор прочности
- Ходжение через 4–6 часов
- Низкий расход
- Высокая прочность
- Трещиностойкость

## СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- внутренние работы (повышенная влажность)
- устройство «теплых полов»

## ТИП ОСНОВАНИЯ

- бетон, цементная стяжка
- гипсовые и ангидридные основания

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ручной
- механизированный

## ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- плитка, керамогранит, камень
- ламинат, паркет, пробковое покрытие
- тонкослойные покрытия (линолеум, ковролин)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                                  | светло-серый                     |
| Вязущее                                               | комплексное минеральное вяжущее  |
| Рекомендуемая толщина слоя                            | 1–30 мм                          |
| Расход смеси при слое 10 мм                           | 14–15 кг/м²                      |
| Пропорции замеса                                      | 0,30–0,34 л/кг (7,5–8,5 л/25 кг) |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее   | 0,8 МПа                          |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее          | 15 МПа                           |
| Прочность на растяжение при изгибе, не менее          | 3 МПа                            |
| Жизнеспособность готового раствора, не менее          | 40 минут                         |
| Возможность хождения по поверхности через             | 4–6 часов                        |
| Марка по подвижности                                  | P <sub>4</sub> S                 |
| Укладка напольных покрытий:                           |                                  |
| • плитка, керамогранит, камень                        |                                  |
| • ламинат, паркет, линолеум, ковролин                 |                                  |
|                                                       |                                  |
| Температура воздуха, основания, материалов при работе | от +5 до +30°C                   |
| Срок хранения                                         | 6 месяцев                        |

\* Напольное покрытие рекомендуется настилать после полного высыхания основания. Следует учитывать инструкцию производителя и сравнивать влажность основания с допустимой величиной. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности воздуха в помещении и скорости его движения.

**ГОСТ 31358**  
Фасовка: 25 кг



|                                            | Стяжка «С-10» | Стяжка легкая «Эколайт» | Наливной пол «Толстый» самонивелирующийся | Наливной пол «Высокопрочный» самонивелирующийся | Наливной пол «Практичный» самонивелирующийся | Наливной пол «Быстросохнущий» самонивелирующийся | Наливной пол «Тонкий» самонивелирующийся |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| СФЕРА РАБОТ                                |               |                         |                                           |                                                 |                                              |                                                  |                                          |
| Внутренние работы (нормальная влажность)   | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Внутренние работы (повышенная влажность)   | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               |                                              |                                                  | ■                                        |
| Наружные работы                            | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               |                                              |                                                  |                                          |
| Устройство «теплых полов»                  | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Устройство стяжки на разделительном слое   | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                |                                          |
| Устройство уклонообразующей стяжки         | ■             | ■                       |                                           |                                                 |                                              |                                                  |                                          |
| ТИП ОСНОВАНИЯ                              |               |                         |                                           |                                                 |                                              |                                                  |                                          |
| Бетон, цементная стяжка                    | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Гипсовые и ангидридные основания           |               |                         |                                           |                                                 | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ                           |               |                         |                                           |                                                 |                                              |                                                  |                                          |
| Ручной                                     | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Механизированный                           | ■             |                         | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ                       |               |                         |                                           |                                                 |                                              |                                                  |                                          |
| Плитка, керамогранит, камень               | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Ламинат, паркет, пробковое покрытие        | ■             | ■                       | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |
| Тонкослойные покрытия (линолеум, ковролин) | □             |                         | ■                                         | ■                                               | ■                                            | ■                                                | ■                                        |

Примечания

■ – рекомендуется, □ – допускается.

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ

| Характеристики                                                                                                                                                        | Стяжка «С-10»    | Стяжка легкая «Эколайт» | Наливной пол «Толстый» | Наливной пол «Высокопрочный» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Цвет                                                                                                                                                                  | серый            | серый                   | серый                  | серый                        |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм                                                                                                                                        | 30-100           | 30-300                  | 30-100                 | 30-100                       |
| Расход смеси при слое 10 мм, кг/м²                                                                                                                                    | 18-20            | ≈11                     | 16-18                  | 16-18                        |
| Пропорции замеса, л/кг                                                                                                                                                | 0,14-0,18        | 0,16-0,22               | 0,20-0,24              | 0,20-0,24                    |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее, МПа                                                                                                              | 0,6              | 0,6                     | 0,6                    | 0,6                          |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа                                                                                                                     | 16               | 16                      | 20                     | 25                           |
| Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа                                                                                                                     | 3                | 3                       | 5                      | 5                            |
| Жизнеспособность готового раствора, не менее, минут                                                                                                                   | 90               | 90                      | 40                     | 40                           |
| Возможность хождения по поверхности через, часов                                                                                                                      | 24               | 24                      | 24                     | 24                           |
| Марка по подвижности                                                                                                                                                  | P <sub>4</sub> 1 | P <sub>4</sub> 1        | P <sub>4</sub> 5       | P <sub>4</sub> 5             |
| Укладка напольных покрытий через, суток: <ul style="list-style-type: none"><li>■ плитка, керамогранит, камень</li><li>■ ламинат, паркет, линолеум, ковролин</li></ul> | 3-7<br>21-28*    | 3-7<br>21-28*           | 3-7<br>21-28*          | 3-7<br>21-28*                |
| Марка по морозостойкости, не ниже                                                                                                                                     | F75              | F75                     | F75                    | F75                          |
| Срок хранения, месяцев                                                                                                                                                | 12               | 12                      | 12                     | 12                           |

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА НА КОМПЛЕКСНОМ МИНЕРАЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ НА ОСНОВЕ ГИПСА И ЦЕМЕНТА

| Характеристики                                                                                                                                                        | Наливной пол «Практичный» | Наливной пол «Быстротвердеющий» | Наливной пол «Тонкий» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Цвет                                                                                                                                                                  | светло-серый              | светло-серый                    | светло-серый          |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм                                                                                                                                        | 5-70                      | 5-100                           | 1-30                  |
| Расход смеси при слое 10 мм, кг/м²                                                                                                                                    | 14-15                     | 13,5-14,5                       | 14-15                 |
| Пропорции замеса, л/кг                                                                                                                                                | 0,27-0,30                 | 0,30-0,34                       | 0,30-0,34             |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее, МПа                                                                                                              | 0,6                       | 0,8                             | 0,8                   |
| Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа                                                                                                                     | 12                        | 15                              | 15                    |
| Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа                                                                                                                     | 3                         | 3                               | 3                     |
| Жизнеспособность готового раствора, не менее, минут                                                                                                                   | 40                        | 40                              | 40                    |
| Возможность хождения по поверхности через, часов                                                                                                                      | 5-6                       | 4                               | 4-6                   |
| Марка по подвижности                                                                                                                                                  | P <sub>4</sub> 5          | P <sub>4</sub> 5                | P <sub>4</sub> 5      |
| Укладка напольных покрытий через, суток: <ul style="list-style-type: none"><li>■ плитка, керамогранит, камень</li><li>■ ламинат, паркет, линолеум, ковролин</li></ul> | 3-7<br>7*                 | 3-7<br>7*                       | 3-7<br>7*             |
| Срок хранения, месяцев                                                                                                                                                | 6                         | 6                               | 6                     |

Примечания

1.

Температура воздуха, основания и отделочных материалов при работе должна находиться в пределах от +5 до +30°C.
2.

Наливные полы и стяжки не следует эксплуатировать без последующего покрытия.
- \*

Напольное покрытие рекомендуется настилать после полного высыхания основания. Следует учитывать инструкцию производителя и сравнивать влажность основания с допустимой величиной. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности воздуха в помещении и скорости его движения.