

Краска

«Фасадная База А супербелая»



Предназначена для окрашивания фасадов, а также стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, особенно влажных и неотапливаемых. Применяется как самостоятельная белая краска, либо колеруется в светлые тона и тона средней насыщенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создает долговечное «дышащее» покрытие (срок службы при соблюдении технологии около 10 лет)
- Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации)
- Образует ровную матовую поверхность
- Обладает повышенной белизной и укрывистостью
- Возможность колеровки
- Экологически безопасна
- Не отбеливает

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- внутренние работы (повышенная влажность)
- наружные работы

ПОВЕРХНОСТЬ

- стены
- потолки

ТИП ОСНОВАНИЯ

- минеральные поверхности (бетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурки, шпатлевки)
- ГКЛ
- ДСП, ДВП, фанера (внутри сухих отапливаемых помещений)
- обои под покраску
- поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент белизны	96%
Расход на один слой*	155-195 г/м²
Время высыхания при +20°C и влажности 65%: • до степени 3 (не липнет) • межслойная сушка • до полного формирования свойств покрытия	1 час 2 часа 14 суток
Возможность разбавления водой, не более	10%
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C
Температура хранения	от +5 до +35°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов
Срок хранения	12 месяцев

* Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера и может отличаться от указанного.

Фасовка: 9, 5 л (14; 7,8 кг)

	Для стен и потолков	Для стен и потолков супербелая	Интерьерная супербелая	Фасадная	Фасадная база А супербелая	Фасадная база С
СФЕРА РАБОТ						
Внутренние работы (нормальная влажность)	■	■	■	■	■	■
Внутренние работы (повышенная влажность)			■	■	■	■
Наружные работы				■	■	■
ПОВЕРХНОСТЬ						
Стены	■	■	■	■	■	■
Потолки	■	■	■	■	■	■
ТИП ОСНОВАНИЯ						
Минеральные поверхности (бетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурки, шпатлевки)	■	■	■	■	■	■
ГКЛ	■	■	■	■	■	■
ДСП, ДВП, фанера (внутри сухих отапливаемых помещений)	■	■	■	■	■	■
Обои под покраску	■	■	■	■	■	■
Поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками	■	■	■	■	■	■

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

Характеристики	Для стен и потолков	Для стен и потолков супербелая	Интерьерная супербелая	Фасадная	Фасадная база А супербелая	Фасадная база С
Коэффициент белизны, %	92	96	95	91	96	-
Расход на один слой*, г/м²	120-150	130-150	160-200	130-150	155-195	150-185
Время высыхания при +20°C и влажности 65%:						
■ до степени 3 (не липнет), часов	1	1	1	1	1	1
■ межслойная сушка, часов	4	4	2	4	2	2
■ до полного формирования свойств покрытия, суток	14	14	14	14	14	14

Примечания

- 1. Возможность разбавления водой – не более 10%.
- 2. Температура воздуха, основания и отделочных материалов при работе должна находиться в пределах от +5 до +30°C.
- 3. Температура хранения от +5 до +35°C.
- 4. Морозостойкость при транспортировке и хранении – 5 циклов.
- 5. Срок хранения водно-дисперсионных красок составляет 12 месяцев с даты производства.

* Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера и может отличаться от указанного.