

Гидроизоляция обмазочная «Акващит» W6



Предназначена для гидроизоляции фасадов, цоколей, фундаментов; бассейнов и открытых резервуаров с водой; неотапливаемых помещений (подвалы, гаражи, балконы и т.п.), а также помещений, периодически подвергающихся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни, прачечные и т.п.). Применяется по прочным недеформирующимся основаниям. Не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежно защищает от воды
- Легко наносится шпателем или кистью
- Образует бесшовное покрытие
- Возможно нанесение на влажные поверхности
- Стойкость к механическим воздействиям
- Высокая прочность
- Трещиностойкость
- Морозостойкость
- Долговечность

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы
- наружные работы
- использование в системе «теплый пол»
- помещения, периодически подвергающиеся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни и т.п.)
- бассейны, открытые резервуары с водой
- фасады, цоколи, фундаменты
- неотапливаемые помещения (подвалы, гаражи, балконы и т.п.)

ТИП ОСНОВАНИЯ

- бетон, ячеистый бетон, кирпич
- стяжка, наливной пол
- цементная штукатурка
- старое плиточное покрытие

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- без покрытия (возможно)*
- плитка, керамогранит, камень
- стяжка, наливной пол
- напольное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Марка по водонепроницаемости, не ниже	W6
Рекомендуемая толщина покрытия	1,5–3 мм
Расход смеси при слое 1 мм	1,2–1,4 кг/м ²
Пропорции замеса:	
• под шпатель	0,20–0,25 л/кг
• под кисть	0,25–0,30 л/кг
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее	8 МПа
Жизнеспособность готового раствора, не менее	1 час
Готовность к последующим покрытиям через	72 часа
Марка по морозостойкости, не ниже	F50
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +10 до +30°C
Срок хранения	12 месяцев

* Кроме применения на полу.

ГОСТ 31357
Фасовка: 25, 5 кг



	Гидроизоляция олимоночная «Аквацит» W6	Гидроизоляция полимерная Solopla
СФЕРА РАБОТ		
Внутренние работы	■	■
Наружные работы	■	
Использование в системе «теплый пол»	■	■
Помещения, периодически подвергающиеся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни и т.п.)	■	■
Бассейны, открытые резервуары с водой	■	
Фасады, цоколи, фундаменты	■	
Неотапливаемые помещения (подвалы, гаражи, балконы и т.п.)	■	
ТИП ОСНОВАНИЯ		
Бетон, ячеистый бетон, кирпич	■	■
Стяжка, наливной пол	■	■
Цементная штукатурка	■	■
Гипсовая штукатурка, ПГП		■
ГКЛ, ГВЛ		■
ОСБ, дерево		■
Старое плиточное покрытие	■	■
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ		
Без покрытия	□	
Плитка, керамогранит, камень	■	■
Стяжка, наливной пол	■	■
Напольное покрытие	■	■

Примечания

1. ■ – рекомендуется, □ – допускается.
2. Гидроизоляция марки «Старатели» не предназначена для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.