

Плиточный клей «Быстрый»



Рекомендуется для выполнения срочных облицовочных работ. Предназначен для укладки всех видов керамической плитки с нормальным водопоглощением (глазурированная, неглазурированная, терракотовая, мозаичная и т.д.), размером до 3600 см² на стены и пол (в том числе с подогревом) в помещениях с нормальным уровнем влажности. Может использоваться для возведения перегородок из ПГП, а также монтажа и склеивания ГКЛ, ГВЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает время проведения работ в 5–6 раз
- Пешее хождение через 4 часа
- Универсальность
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Стойкость к сползанию
- Высокая пластичность готового раствора
- Легкость и удобство в работе

СФЕРА РАБОТ

- внутренние работы (нормальная влажность)
- использование в системе «теплый пол»

ТИП ОСНОВАНИЯ

- бетон, ячеистый бетон, кирпич
- гипсовые и цементные основания
- ГКЛ, ГВЛ

ВИД ПЛИТКИ

- керамическая плитка до 3600 см²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый
Пропорции замеса	0,30–0,35 л/кг (7,5–8,75 л/25 кг)
Жизнеспособность готового раствора, не менее	1 час
Открытое время (время укладки), не менее	10 минут
Время корректировки	10 минут
Рекомендуемая толщина слоя	3–5 мм*
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее	0,5 МПа
Частичная нагрузка, пешее хождение через	4 часа
Затирка швов через	4 часа
Полная нагрузка через	7 суток
Расход смеси	3–5 кг/м ²
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C
Срок хранения	6 месяцев

* Допустимый слой клея при укладке плитки на пол – 15 мм, при монтаже ГКЛ, ГВЛ – 50 мм.

ГОСТ Р 58275
Фасовка: 25 кг



	«Стандарт»	«Плюс»	«Люкс»	«Керамогранит»	«Премиум»	«Белый»	«Быстрый»
СФЕРА РАБОТ							
Внутренние работы (нормальная влажность)	■	■	■	■	■	■	■
Внутренние работы (повышенная влажность)	■	■	■	■	■	■	
Наружные работы			■	■	■	■	
Использование в системе «теплый пол»			■	■	■	■	■
Облицовка бассейнов, открытых резервуаров с водой*			■	■	■	■	
Облицовка каминов, барбекю			□	■	■	■	
Облицовка цоколей, колонн, парапетов			□	■	■	■	
ТИП ОСНОВАНИЯ							
Бетон, ячеистый бетон, кирпич	■	■	■	■	■	■	■
Гипсовые и цементные основания	■	■	■	■	■	■	■
ГКЛ, ГВЛ			■	■	■	■	■
Гидроизоляция цементная «Акващит» W6	■	■	■	■	■	■	
Гидроизоляция полимерная Sonora			■	■	■	■	
Масляная краска			■	■	■	■	
Старое плиточное покрытие			■	■	■	■	
ВИД ПЛИТКИ							
Керамическая плитка до 3600 см ²	■	■	■	■	■	■	■
Керамическая плитка до 7200 см ²			■	■	■	■	
Керамическая плитка до 9600 см ²				■	■	■	
Керамогранит до 7200 см ²			■	■	■	■	
Керамогранит до 9600 см ²				■	■	■	
Натуральный и искусственный камень			■	■	■	■	
Клинкерная плитка			■	■	■	■	
Прозрачная мозаика, светлый мрамор						■	

Примечания

■ — рекомендуется, □ — допускается.

* Плиточные клеи марки «Старатели» не предназначены для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

Характеристики	«Стандарт»	«Плюс»	«Люкс»	«Керамогранит»	«Премиум»	«Белый»	«Быстрый»
Класс	C0	C0 T	C1	C2	C2	C2	–
Цвет	серый	серый	серый	серый	серый	белый	светло-серый
Пропорции замеса, л/кг	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3	0,3-0,35
Жизнеспособность готового раствора, не менее, часов	4	4	4	4	4	4	1
Открытое время (время укладки), не менее, минут	10	15	20	20	20	20	10
Время корректировки, минут	10	15	15	15	15	15	10
Рекомендуемая толщина слоя, мм	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5*
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее, МПа	0,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,0	0,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее, МПа	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	–
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре +70°С, не менее, МПа	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	–
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания/оттаивания, не менее, МПа	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	–
Частичная нагрузка, пешее хождение через, часов	24	16	24	24	24	24	4
Затирка швов через, часов	24	16	24	24	24	24	4
Полная нагрузка через, суток	28	28	28	28	28	28	7
Стойкость к сползанию (смещение), не более, мм	–	0,5	–	–	–	–	–
Расход смеси, кг/м²	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Срок хранения, месяцев	12	12	12	12	12	12	6

Примечания

Температура воздуха, основания и отделочных материалов при работе должна находиться в пределах от +5 до +30°С.

* Допустимый слой клея при укладке плитки на пол – 15 мм, при монтаже ГКЛ, ГВЛ – 50 мм.