

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Гидроизоляционная мастика ecoroom 1331

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовая к применению акрилатная мастика предназначенная для гидроизоляции бетонных и оштукатуренных поверхностей, оцинкованных поверхностей и алюминия, ПВХ, дерева, крыш, балконов и террас, гипсовых щитов, плоского и волнистого шифера, трибун спортивных объектов, многоуровневых паркингов, гидроизоляция фундамента с внешней стороны. Изоляция стыков строительных конструкций, плит, козырьков и узлов примыкания.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Простота применения
- ❖ Высокая стойкость к УФ облучению
- ❖ Стойкость к перепадам температур
- ❖ Высокая износостойкость, высокая прочность на изгиб и сдвиг
- ❖ Обеспечение высокопрочной бесшовной гидроизоляции
- ❖ Эластичность 700%
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Высокий коэффициент паропроницаемости
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Однородная масса ультра белого цвета
Диапазон температур нанесения	от +5°C до +40°C
Количество слоев и пауза между нанесением 2 слоя	2 слоя (min) Пауза между слоями 4 часа при t > +20°C
Расход	0,9 кг/м ² при толщине слоя 1 мм
Прочность сцепления (EN 1542)	≥ 0.9 МПа (Н/мм ²)
Ремонт трещин (21 °C, EN 1062-7)	≥2.7 мм (A5) / ≥1.7 мм (A4)
Температура эксплуатации	От -40°C до +80°C максимальная t°C кратковременного воздействия до +200°C
Плотность	1,4 г/см ³

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Очистить поверхность. Идеально – мойкой высокого давления, которая позволяет «сбить» с поверхности все рыхлые участки струей воды. Убрать с поверхности все остатки жира, масел, смазок. Все углубления на поверхности отремонтировать, заполнив их так, чтобы это не влияло на непрерывность и целостность покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перемешать миксером со спиралевидной насадкой на низких оборотах. Нанесение на поверхность возможно кистью, валиком либо с использованием механического устройства.
- ❖ Категорически не желательно разводить водой и другими растворителями
- ❖ Наносится материал в 2-3 слоя (min 2). Оптимальная толщина слоя 1 – 2 мм
- ❖ Второй слой наносится после полного высыхания первого. Минимальное время высыхания зависит от температуры окружающего воздуха и составляет от 4 часов
- ❖ Готовое покрытие защищать от атмосферных осадков не менее 24 часов

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ 1,4 кг пластиковое ведро
- ❖ 3 кг пластиковое ведро
- ❖ 7 кг пластиковое ведро
- ❖ 14 кг пластиковое ведро

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.