

# Грунт стандарт

Грунтовочная полимерная дисперсия для наружных и внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид тары	Контейнер п/п белый 20л
Цвет	белый
Условная вязкость по воронке ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, сек, в пределах	10-15
Ph, в пределах	8,0
Массовая доля нелетучих веществ, %	≥ 5
Массовая доля сухого остатка, %	5-7

\*при температуре  $(+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $(60\pm 10)\%$

## Назначение

Грунтовка водно-дисперсионная Стандарт Шпатлер, применяется для обработки бетонных, гипсокартонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных красок, шпатлевок, облицовочными работами (керамическая плитка), оклейкой обоями в сухих и влажных (ванные, санузлы и т.п.) помещениях. Предназначена для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает в поверхность нанесения и укрепляет его. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Повышает сцепление покрытия с поверхностью.

## Время высыхания

Один слой в течение 1 часа при  $T (+20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $(65\pm 5)\%$ . Начало покрасочных работ разрешается не ранее, чем через 1.5 часа. При понижении температуры и (или) увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

## Рекомендации по нанесению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее  $5^{\circ}\text{C}$ , а относительная влажность воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносится при помощи валика, кисти или распылителя в 1 слой. Подготовка материала: перед применением грунтовку тщательно перемешать. Подготовка поверхности: перед грунтованием поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира, непрочно держащихся старых покрытий. Зараженные грибок, плесенью поверхности обработать специальными средствами.

SHPATLER



## Техника безопасности

Пожаро- и взрывобезопасна. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

## Хранение

Хранить при температуре не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$  в плотно закрытой таре (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 5 циклов). Предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.