

МАСЛО ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ БАНЬ И САУН

(ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ)

Состав для обработки деревянных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур и повышенной влажности. Позволяет дереву легко переносить перепады температуры и влажности

Назначение: пропитка для защиты вагонки, полков, полов в банях и саунах от влаги, грибка и загрязнений.

Область применения: для обработки всех видов деревянных поверхностей внутри бань и саун, подвергающихся интенсивному перепаду температур и влажности.



Упаковка	Жестяная тара
Объем упаковки	1 л; 2 л

СВОЙСТВА

Состав	Льняное масло, модифицированное растительное масло, смола сосновая (живица), живичный скипидар (двойной очистки), отдушка (пихтовое эфирное масло).
Цвет	Прозрачно-медовый
Консистенция	Масляная жидкость
Тип поверхности	Глубокоматовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Максимально до 40% (100-250мл на 1 л. масла)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И ВЫСЫХАНИЯ

Температура/Влажность	+10°C +35°C / При относительной влажности 40-60 %	
Время высыхания (при t+20°C и при влажности 40-60%)	1-й слой	2-й слой
	24 часа	48 часов
Расход / 1л	10-12 м ²	15-20 м ²

Полезно знать! Наносится на деревянную поверхность в 1-2 слоя.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -15°C^* ; $+35^{\circ}\text{C}$.

Срок хранения 7 лет в заводской упаковке.

При более низкой температуре возможно загустение продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка поверхности. Деревянная поверхность, которая подлежит обработке, должна быть сухой и чистой от всех видов загрязнения (макс. влажность древесины 7-10%). Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены.

Если на деревянной поверхности выступает смола её можно удалить при помощи живичного скипидара. Серую древесину необходимо отшлифовать до здоровой древесины. Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже -5°C .

Чтобы обеспечить равномерную проникновение масла поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Финишное шлифование рекомендуется выполнять абразивным материалом Р 80-120. Покраску производить не позднее 48 часов после шлифования.

Нанесение масла. Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Перед применением масло тщательно перемешать.

Наносить масло следует кистью равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины.

По возможности обработайте маслом все торцы, трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности. После нанесения через 30 минут уберите излишки масла кистью или ветошью способом втирания. Убедитесь, что поверхность сухая (и не мажется). Приступить к нанесению второго слоя можно через 24 часа.

Нанести второй слой масла способом, аналогичным первому. Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь одного слоя масла.

При обработке и сушке обеспечьте хороший приток воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+30^{\circ}\text{C}$! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды и грязи.

Важно: Перед использованием бани (сауны), её необходимо протопить не парясь в ней для полного высыхания масла внутри дерева. Хорошо проветрить помещение и оставить еще на несколько дней. После этого можно начинать эксплуатацию бани (сауны)

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты для нанесения – кисть, ветошь, триммер, поролоновая губка (для мелких деталей), краскопульт (применение краскопульта увеличивает расход масла). Так же мелкие детали можно покрывать методом окунания. Кисть – щетина натуральных материалов (допустим комбинированный состав) с коротким ворсом. Ветошь – хлопчатобумажная не окрашенная ткань, не имеющая ворса. Для этих целей лучше всего применять вафельное полотенце.

Использовать синтетические и цветные ткани категорически запрещается.

Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. Избегайте попадания средства в глаза, на кожу и в дыхательные пути. В случае попадания масла в глаза и на кожу тщательно промойте большим количеством воды. При проведении малярных работ проветривайте помещение. Не использовать в пищу. Не использовать в косметических и медицинских целях.

Использованная ветошь может самовоспламеняться – хранить в ёмкости с водой!