



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
от 01.07.2021 г.  
ТУ 20.30.22-004-03110095-2018



## ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА SOPPKA OSB

<b>Тип</b>	Декоративная штукатурка с камешковым эффектом. Высокоэластичная, атмосферостойкая фасадная штукатурка.
<b>Область применения</b>	Предназначена для отделки, защиты и придания декоративного вида отштукатуренной поверхности OSB, SIP, фанеры и древесины. Применяется для наружных и внутренних работ. Выравнивает структуру OSB, маскирует неровности на поверхности и образует атмосферостойкое, высокоэластичное, устойчивое к образованию трещин покрытие. Выдерживает перепады температур от минус 20 до 35°C. Защищает от биопоражений (плесени и грибка).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход</b>	1,5 – 2,5 кг/м <sup>2</sup> . Зависит от свойств окрашиваемой поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	79%.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>База</b>	А
<b>Колеровка</b>	Колеруется в пастельные тона машинным и ручным способом. Допускается использование паст на водной или водно-гликолевой основе с количеством колеровочной пасты в общем объеме массы не более 5 %.
<b>Плотность</b>	1530 - 1560 кг/м <sup>3</sup>
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Состав</b>	Наполнители, дисперсия, технологические добавки, вода.
<b>Фасовка</b>	2.5 кг, 6 кг, 12 кг.
<b>Грибостойкость</b>	Высокая грибостойкость.
<b>Способ нанесения</b>	Шпатель. Для создания фактуры - валик.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.
<b>Условия для оштукатуривания</b>	Работы проводить при температуре не ниже + 5 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО «Соппка», Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,  
тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru



## ФАСАДНАЯ ШТУКАТУРКА SOPPKA OSB

<b>Время высыхания</b>	При использовании армирующей сетки наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой 24 часа. Время высыхания при температуре 20 °С и относительной влажности 65 % – 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. После нанесения поверхность необходимо предохранять в течение 2 суток от атмосферных осадков.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5. Транспортировать при температуре выше 5°С всеми видами крытых транспортных средств. Хранить в закрытой заводской таре в сухом отапливаемом помещении при температуре от 5°С до 40°С на расстоянии не менее 1,5 – 2,0 м от источников отопления.
<b>Предварительная подготовка</b>	Обрабатываемая поверхность OSB должна быть сухой, чистой. На поверхности не должны присутствовать: старая краска, воск, смола и т.д. Перед нанесением фасадной штукатурки поверхность OSB зашкурить, отслаивающиеся фрагменты OSB зачистить. Для получения единого декоративного покрытия без видимых стыков, рекомендуется использовать совместно с эластичным Герметиком SOPPKA SMART ELASTIK. Для долговечности декоративного финишного покрытия и предотвращения появления желтых пятен на поверхности после декоративной отделки обязательно использовать Грунт «Soppka OSB PRIMER».

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Нанесение</b>	Наносить равномерным слоем с помощью шпателя или распылителя. Начинать нанесение необходимо сверху вниз. Не рекомендуется оставлять начатую стену незаконченной.
<b>Очистка инструмента</b>	После окончания работ инструменты промыть водой или мыльным раствором.
<b>Меры предосторожности</b>	Все компоненты, входящие в состав фасадной штукатурки, взрывопожаробезопасны. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть их струей проточной воды в течение 10 – 15 минут, при необходимости обратиться к врачу. Курить и принимать пищу на месте проведения работ запрещается.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.