



Готовая к применению обмазочная гидроизоляция ПЕТРОМИКС WL-01

Готовая к применению эластичная гидроизоляция. Для отделки сухих и влажных помещений. Для защиты от влаги неводостойких материалов (гипсокартонные листы, гипсовые блоки, штукатурки). Для гидроизоляции впитывающих минеральных материалов на цементной основе (штукатурки, стяжки, ячеистый бетон). Для создания гидроизоляционного слоя перед оштукатуриванием или приклеиванием плиточных облицовок. Подходит для полов с подогревом.

- эластичная
- перекрывает трещины
- быстро сохнет
- легко наносится
- подходит для полов с подогревом

Форма поставки: Пластиковое ведро 14 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой ненарушенной заводской упаковке. Рекомендуемая температура хранения не ниже 0°C.

Техника безопасности: Избегать попадания сухой и растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. Беречь от детей.

Технические характеристики:

Состав	Водостойкий латекс, вода, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки, пигмент
Внешний вид	Пастообразная масса синего цвета
Водонепроницаемость	0,6 МПа (W6)
Температура применения	от +10°C до +30°C
Расход при нанесении в 2 слоя	0,7–1,4 кг/м²
Толщина при нанесении в 2 слоя	1 мм
Время высыхания слоя	не менее 3 ч
Перекрывание трещин	До 2,5 мм

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Температура основания и в помещении должна быть от +10°C. Неровности основания необходимо выровнять штукатурным составом. Перед нанесением гидроизоляции впитывающие основания необходимо обработать **грунтовкой Петромикс PL-01** или **Петромикс PL-02 концентрат**. Сильновпитывающие основания необходимо обработать грунтовкой 2 раза. Влажность основания не должна превышать 1%.

Способ приготовления: Перед использованием перемешать.

Способ применения: Гидроизоляцию нанести на основание кистью, шпателем или валиком минимум в 2 слоя одинаковой толщины. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Далее можно приступать к последующим этапам отделки. Общая толщина слоя гидроизоляции не должна превышать 1 мм. Сопряжение пол-стена обрабатывают с применением эластичной изоляционной ленты.

Гидроизоляция наносится на стену и на пол. Не дожидаясь высыхания укладывается лента. Для надежного приклеивания лента разглаживается шпателем. После высыхания первого слоя второй наносится на ленту и на обрабатываемое основание. Гидроизоляция подходит для монтажа гидроизоляционных манжет для трубопроводов, трапов и т.д.

Время высыхания каждого слоя составляет не менее 3-х часов (при +20 °С и влажности воздуха 50%). Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время высыхания.

Штукатурные или облицовочные работы производятся после полного высыхания гидроизоляционного слоя, но не ранее 12 часов после нанесения последнего слоя.

Для приклеивания плитки рекомендуется использовать плиточный клей на цементной основе класса С1 по ГОСТ Р 56387-2018 и выше, например, **Петромикс ТА-05**.

Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Оптимальная температура воздуха в процессе выполнения работ и высыхания материала от +10°С до +30°С при уровне относительной влажности не более 70%.

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности.

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.

ТУ

ТУ 23.64.10-038-03755638-2021