

Грунт – концентрат ПЕТРОМИКС PL-02



Для укрепления, выравнивания впитывающей способности и обеспыливания минеральных оснований перед оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием, устройством полов, плиточной облицовкой и другими видами отделочных работ. Подходит для грунтования оснований из керамического и силикатного кирпича, бетона, железобетона, газобетона, керамзитобетона, всех видов минеральных штукатурок и шпатлёвок. Для наружных и внутренних работ.

- Уменьшает впитываемость основания
- Экологически безопасный
- для внутренних и наружных работ
- время высыхания 3 ч
- Разбавляется 1:5
- 5 циклов замораживания и оттаивания

Состав: Полимерное связующее, модифицирующие добавки.

Форма поставки: Пластиковая канистра по 1 кг, 5 кг, 10 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой ненарушенной заводской упаковке. Рекомендуемая температура хранения не ниже 0°C. Грунтовка выдерживает не менее 5 циклов замораживания и оттаивания. Перед использованием замёрзшую грунтовку выдержать до полного оттаивания при температуре +20°C и перемешать. Не ускорять оттаивание путем нагрева!

Техника безопасности: Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей.

Технические характеристики:

Цвет	белый
Плотность	1 г/см ³
Температура применения	от +5°C до +30°C
pH	8,2
Пропорции для разбавления, грунт: вода:	
для нормально впитывающих оснований	1:3
для обеспыливания оснований	1:5
Расход концентрата	0,025 – 0,05 кг/м ²
Расход грунтовочного раствора	0,10 – 0,20 кг/м ²
Время высыхания	3 часа

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовки.

Способ приготовления: Разбавить концентрат чистой водой в соотношении, указанном в таблице, и перемешать.

Способ применения: Приготовленный раствор нанести на основания вручную с помощью малярных кистей и валиков или распылителем. Сильно впитывающие основания грунтовать 2 раза. Время сушки обработанных грунтовкой оснований не менее 3-х часов.

Рекомендации: Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности.
В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и основания, должны быть не менее +5°C и не более +30°C.
По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.
Свежеобработанные поверхности защищать от атмосферных осадков и прямого попадания солнечных лучей.

ТУ ТУ 20.30.11-033-03755638-2018