



Шпатлёвка полимерная финишная ПЕТРОМИКС FP-07

Тонкодисперсная полимерная шпатлёвка для ручного и механизированного нанесения. Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений по основаниям из бетона, железобетона, цементных, гипсовых и цементно-известковых мелкозернистых штукатурок, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, цементностружечных и пазогребневых плит и стыков между ними.

Рекомендуется для подготовки поверхностей стен и потолков к окрашиванию или оклейке обоями.

- для финишного выравнивания
- для сухих помещений
- удобная в работе
- легко шлифуется
- быстросохнущая
- цвет белый

Форма поставки:

Бумажный мешок, 20 кг.

Срок годности и условия хранения:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в сухом помещении в ненарушенной и закрытой заводской упаковке на деревянных поддонах.

Техника безопасности:

Избегать попадания растворной смеси на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой.

Технические характеристики:

Состав	полимерное связующее, молотый мрамор, модифицирующие добавки
Внешний вид	сухая смесь белого цвета
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,1 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Расход материала при слое 1 мм	1–1,2 кг/м ²
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси на 20 кг сухой смеси	0,34–0,38 л 6,8–7,6 л
Подвижность	Пк3
Жизнеспособность растворной смеси	не менее 24 ч
Толщина слоя при нанесении	0,1–5 мм
Водостойкость	Не водостойкая

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, с хорошей впитывающей способностью, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв.

На поверхности основания не должно быть высолов, плесени, мха, водорослей, грибов и других биологических загрязнений.

Для выравнивания впитывающей способности минеральных оснований и обеспыливания выполнить обработку поверхностей **Грунтом глубокого проникновения ПЕТРОМИКС PL-01**. Время полного высыхания обработанной грунтом поверхности 12 часов.

Невпитывающие основания обработать **Адгезионным грунтом ПЕТРОМИКС PL-03**. Время полного высыхания обработанной грунтом поверхности 1 сутки.

Устройство шпатлёвочного слоя выполнять на высохших поверхностях.

Способ приготовления:	Материал готовить в растворосмесителе или в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка. В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 1 суток. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут влиять на время жизни растворной смеси.
Способ применения:	Растворную смесь нанести вручную при помощи отделочного шпателя или механизированным способом. Толщина слоя при нанесении за один проход 0,1–3 мм. В местах углублений допускается слой до 5 мм. Последний слой выровнять шпателем, высохший материал зашлифовать. При заделке стыков между листовыми материалами использовать армирующую бумажную ленту или архитектурную сетку. При механизированном нанесении следовать инструкциям производителя используемого оборудования. Расход воды подбирать опытным путем.
Рекомендации:	Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Для затворения сухой смеси использовать только чистую воду. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала. Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность свеженанесённого материала.
Техническое название:	Смесь сухая шпатлёвочная на полимерном вяжущем