Готовая финишная шпаклевка ПЕТРОМИКС FL-01

Для отделки сухих помещений. Идеально подходит для подготовки оснований под высококачественную окраску, в том числе оклейку тонкими обоями. Для финишного шпатлевания листовых материалов, стеклохолста, поверхностей с ранее нанесенными шпатлёвками.
Подходит для ручного и механизированного нанесения. Подходит для механизированного ошкуривания.

- Легко наносится
- Идеально белая
- Легко шлифуется
- 5 циклов замораживания и оттаивания

Форма поставки: Пластиковое ведро, 5 кг, 17 кг

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой ненарушенной заводской упаковке. Рекомендуемая температура хранения не ниже 0°С. Шпатлёвка выдерживает не менее 5 циклов замораживания и оттаивания. Перед использованием замерзшую шпатлёвку выдержать до полного оттаивания при температуре +20°С и перемешать. Не ускорять оттаивание путем нагрева!

Техника безопасности: Избегать попадания на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой. Беречь от детей.

Технические характеристики:

Состав	Микромрамор, полимерное связующее, вода.
Внешний вид	Пастообразная масса белого цвета
Средняя фракция заполнителя	50 мкм
Рекомендуемая температура применения	от +12°С до +30°С
Расход материала при слое 0.5 мм	0.85 кг/м²
Максимальная толщина слоя при нанесении	3 мм
Время высыхания слоя	1 сутки

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Температура основания и в помещении должна быть от +12°С. Перед шпатлеванием основание необходимо обработать грунтовкой **Петромикс PL-01** или **Петромикс PL-02 концентрат**.

Способ приготовления: Перед использованием перемешать шпатлевку до однородной консистенции. При необходимости можно разбавить шпатлевку чистой водой. Максимальное количество воды – 5 %.

Способ применения: Шпатлёвку нанести на основание и разгладить шпателем. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Рекомендуется ошкуривать шпатлёвку, используя наждачную бумагу не крупнее Р240. Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтовкой **Петромикс PL-01 или Петромикс PL-02 концентрат**. После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, таким как окраска, оклейка обоями.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 05.2021г.

Рекомендации:	Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Оптимальная температура воздуха в процессе выполнения работ и высыхания материала от +12°С до +25°С при уровне относительной влажности не более 70%. Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.
ТУ	ТУ 23.64.10-037-03755638-2021

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники, с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. Актуальность технического описания: 05.2021г.