

Meguin Hydraulikoel HVLP 46

ОПИСАНИЕ: Гидравлические масла с антиокислительными, антикоррозионными, противопенными и противоизносными присадками и очень хорошими вязкостно-температурными свойствами. Особо рекомендуется для применения в гидравлических системах, подверженных большим перепадам температуры. Это касается, в частности, строительных машин всех видов, напр., экскаваторов «Поклайн», «Джамбо» и «Атлас».

Допуски и спецификации:

Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 - HVLP 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		46
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/с	46,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/с	8,5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		164
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 1,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³	875
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	204
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 36
Деаэрирующая способность/50 °C	DIN ISO 9120	мин.	4
Деземальгирующая способность/54 °C	DIN ISO 6614	мин.	15
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/460 г	0,19
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/460 г	0,21
Коксовый остаток по Конрадсону с золой	DIN 51551	г/100г	0,25
Число нейтрализации, Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг KOH/г	1,0
Щелочное число	DIN 51559	мг KOH/г	1,5
Коррозионное воздействие на сталь	DIN ISO 7120	ст.корр.	0-A
Коррозионное воздействие на медь	DIN ISO 2160	ст.корр.	1-100 A3
ЧН через 1000 ч Аэрация	DIN 51587	мг KOH/г	< 2
	DIN 51566		S1B-60/0 S2B-20/0 S3B-60/0
FZG. На установке с нагружаемыми шестернями	DIN 51354		
Спец. испытание A/8,3/90			
Уровень разрушающей нагрузки			11
Испытание на прокачиваемость		мг/KWh	< 0,27
Насос Вилберс			V 105 C
Износ через 250 часов, кольцо /лопасть		мг	20
Потеря вязкости при 40 °C			
После 300 циклов	DIN 51382	%	5,0
После 250 циклов			6,5

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Hydraulikoel HVLP 46

20 л.	№ продукта	4671
60 л.	№ продукта	6382
200 л.	№ продукта	6424