



Meguin Hydraulikoel HLP R 32

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые большинством гидравлических систем, связанные с высокими термическими нагрузками на масло, а также необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- DIN 51524 Part 2
- ISO 11158 HM
- ASTM D6158 HM
- Chinese Standard GB 11118.1
- Eaton Brochure 03-401-2010
- Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002E
- Fives Cincinnati P-68
- GM LS-2
- JCMAS HK
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004
- U.S. Steel 126

ТАРА для поставки Meguin Hydraulikoel HLP R 32

5 л артикул 48027
20 л артикул 48011
200 л артикул 48013

* технические показатели указаны на втором листе данного технического описания



Meguin Hydraulikoel HLP R 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация	Фактические показатели*
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mm ² /s	29,4 – 34,6	31,16
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	> 5,0	5,32
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]		--	103
Demulgiervrh., Demulsifying tend. Дезэмульгирующая способность при 54C [ISO 6614]	Min	< 30	15
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -18	-36
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 175	219,7
Dichte, Density, Плотность при 15°C [ASTM D4052]	g/cm ³	Reference	0,869
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. I Антипенные свойства стадия 1, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	150 / 0	0 / 0
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. II Антипенные свойства стадия 2, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	75 / 0	30 / 0
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. III Антипенные свойства стадия 3, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	150 / 0	0 / 0

*Действительны для партии №00007111014