

Meguin Gleitoel CGLP 46

ОПИСАНИЕ: Gleitoel CGLP 46 – это смазочный материал с превосходными смазочными свойствами и защитой от износа. Производится из высококачественных базовых масел и присадок новейших технологий. Может использоваться в промышленных механизмах передачи, к которым предъявляются высокие требования по устойчивости к температуре и окислению, в подшипниках качения и скольжения с высокими нагрузками давления, в частности также для крупных систем с циркуляционной смазкой.

Допуски и спецификации: DIN 51517 - CGLP 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519	VG 46
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм²/сек 46
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм²/сек 7,2
Вязкость при 50 °C	DIN 51562	мм²/сек 31
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	117
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м³ 880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C 216
Темп. каплепадения	DIN ISO 3016	°C - 24
Сульфатная зола	DIN 51575	г/100 г 0,03
Содержание асфальтенов	DIN 51595	г/100 г к.н.п. *)
Содержание нераств. вещ.	DIN 51592	г/100 г к.н.п. *)
Содержание воды	DIN ISO 3733	г/100 г к.н.п. *)
Число нейтрализации, кислотное	DIN 51558 Часть 1	мг KOH/г 1,4
Корр. действие на сталь	DIN 51585	ст. корр. 0-A
Корр. действие на Cu	DIN 51759	ст. корр. 1-100 A3
Характерист. пенообразов.	DIN 51566	S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
Отношение к уплотнительному материалу SRE согласно DIN 53538		
Часть 3	Изменение объема	об. % + 4
спустя 7 дней при 100 °C	Изменен. твердости	по Шору - 1,5
FZG** кратковр. испыт. шест.	DIN 51354 Часть 2	
Спец. испытание A/8,3/90	Степень повреждения	> 12
	Изменение уд. веса	мг/КВтч < 0,3

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Gleitoel CGLP 46

20 л.	№ продукта	6396
200 л.	№ продукта	8652