

Шпатлевка латексная

Шпатлевка латексная готовая к применению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Расход на 1 слой	0,6-2 м ² /кг (1-3,4 л/л)
Толщина слоя	1-2 мм
Толщина нанесения	1-6 мм
Сухой остаток	около 68%
Плотность	Около 1,7 кг/л
Разбавитель	вода
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	4 часа
Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски:	12 часов
Цвет	белый с кремовым или серым оттенком

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%

Назначение

Готовая к применению финишная пастообразная полимерная шпатлевка. Применяется внутри сухих помещений для создания высококачественной поверхности под окраску, обои или декоративные покрытия. Подходит для финишного выравнивания листовых материалов, ранее ошпатлеванных или окрашенных поверхностей, пазогребневых плит, стеклохолста и др. Также применяется для отделки стыков гипсовых плит с утоненной кромкой и углов при помощи аксессуаров на бумажной основе.

Преимущества

- Готовая. Не требует затворения.
- Идеальное качество поверхности.
- Высокая пластичность при нанесении.
- Удобство ручного и механизированного ошкуривания.
- Морозостойкость. Не менее 5 циклов заморозки/разморозки.
- Лёгкость нанесения и шлифования обеспечивают высококачественную отделку с минимальными усилиями, что сокращает время проведения работ.
- Подходит для текстурирования при декоративной отделке стен.

Условия при обработке

Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха – не более 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность: поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками Шпатлер Грунт-концентрат, разбавленными водой в соотношении, указанном на этикетках продуктов. Ранее окрашенная поверхность: удалить слабодержащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой.

SHPATLER



После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками Шпатлер, разбавленными водой в соотношении, указанном на этикетках продуктов.

Выравнивание

Наносить шпателем в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности: 12 месяца со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.