

Ремонт

Быстротвердеющий ремонтный состав на цементной основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*	
Фракция заполнителя	max 0,63 мм
Расход смеси на 1м ² , слой 10 мм	18-19 кг/м ²
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,17-0,20 л
Жизнеспособность, не более	15 мин
Подвижность растворной смеси	Пк2
Водоудерживающая способность	98%
Толщина нанесения	10-40мм
Температура применения -стандартный -зимний	+5°C до +30°C -10°C до +5°C
Прочность при сжатии 28 суток	min 15 МПа
Прочность сцепления с бетоном 28 суток	min 1,8 МПа
Прочность на растяжение при изгибе 28 суток	min 3 МПа
Марка по водонепроницаемости	min W8
Марка по морозостойкости	F25
Модуль упругости	27 ГПа
Капиллярное водопоглощение	0,17 кг (м ² час 0,5)
Паропроницаемость	0,09 мг (м.ч.Па)
Контакт с питьевой водой	да

*при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (60±10)%

Назначение

Сухая смесь предназначена для: быстрого ремонта бетонных и оштукатуренных поверхностей; ликвидации трещин и выбоин внутри и снаружи зданий; фиксации анкерных элементов в твердых основаниях; крепления маяков; монтажа электротехники и сантехники.

Описание продукта

Сухая строительная смесь, состоящая из цемента, фракционированного заполнителя и специальных добавок. При смешивании с водой образует удобную в работе пластичную растворную смесь со способностью быстрого твердения. Ремонтный состав является прочным и морозостойким.

Условия проведения работ

Во время проведения работ необходимо обеспечить температуру основания и воздуха не ниже +5°C. Ремонтный состав нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей.

Подготовка основания

Строительные основания, подлежащие облицовке, должны быть прочными, твердыми, очищенными от загрязнений, препятствующих прочному сцеплению, таких как масла, мастики, краски, пыль, водорастворимые составы и т.д. При нанесении ремонтного состава необходимо смочить основание водой или воспользоваться специальными грунтовочными растворами.

Приготовление растворной смеси

Добавьте сухую смесь в ёмкость с заранее отмеренным количеством воды (на 1 кг сухой смеси требуется примерно 0,18 л) и перемешайте до получения однородной консистенции. Растворная смесь готова к применению. Поскольку время использования готовой растворной смеси 6-10 мин., поэтому не следует готовить одновременно большое количество растворной смеси.

SHPATLER



ГОСТ 31357-2007

Порядок работы

Полностью заполнить дефект или локальное углубление готовой растворной смесью с помощью металлического шпателя. Для достижения лучшего результата следует работать небольшими порциями раствора. После заполнения удалить излишки материала. Загладить поверхность шпателем, смоченным водой. Максимальный слой в одно нанесение до 40 мм. Нанесение повторных слоев возможно через 10–15 минут после предыдущего.

Условия хранения

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и предохранение смеси от увлажнения.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения и указаний настоящей инструкции. Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев со дня изготовления.