



ООО Предприятие «Полихим-Воронеж», Россия, 394033,
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 43-а. Телефон/факс: +7 (473) 221-78-88,
e-mail: office@phvnrn.ru, сайт: detop-polihim.ru

ВЕРСИЯ 1/2022

АЭРОЗОЛЬ 650 МЛ

Описание / Назначение:

Высокоглянцевая атмосферостойкая алкидная эмаль применяется для создания декоративного покрытия и защиты от коррозии металлоконструкций, транспортных средств, кузовов сельскохозяйственных машин, изделий машиностроения и станкостроения, оборудования и других изделий, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы, содержащей агрессивные пары и газы, повышенную влажность. Эмаль наносится на предварительно загрунтованную поверхность. Для достижения наилучшей антикоррозионной защиты рекомендуется использовать DETOP №2 «Грунт эпоксидный толстослойный» или DETOP №3 «Грунт – двойная барьерная защита».

Характеристики:

- Отличная адгезия и укрывистость.
- Превосходная стабильность цвета и глянца.
- Стойкость к действию влаги и солевых растворов.
- Стойкость к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
- Равномерно наносится и хорошо растекается.
- Быстро высыхает в атмосферных условиях.

Основа:

Модифицированная алкидная смола.

Цвет:

По каталогу RAL.

Покртия для нанесения:

- Поверхности, загрунтованные антикоррозионными грунтами на основе нитроцеллюлозных, пентафталевых, глифталевых, алкидно-акриловых или эпоксидных смол.
- Подготовленное старое лакокрасочное покрытие.

Меры безопасности:




Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.



Используйте средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки. Применять на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Для получения дополнительной информации смотрите Паспорт безопасности на продукт.

Подготовка поверхности:



Очистить, обезжирить и загрунтовать поверхность.
**Смотрите инструкции по применению грунта DETOP №2 «Грунт эпоксидный толстослойный» или DETOP №3 «Грунт – Двойная барьерная защита»*



Старые глянцевые покрытия заматовать абразивом P400-P600.






Поверхность обезжирить и высушить. Применять аэрозоль DETOP «Обезжириватель-Антисиликон».



Поверхности, не подлежащие покраске, защитить с помощью пленки и малярного скотча.



ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхивание:		Тщательно встряхните баллон не менее 2 - 3 минут до появления отчетливого стука шариков внутри баллона. В процессе нанесения встряхивание периодически повторяйте. После встряхивания баллона сделайте контрольное распыление в сторону.
Расстояние распыления:		Распылять с расстояния 15 - 20 см. Расстояние распыления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем расстояние до поверхности должно быть больше.
Нанесение:		Нанесите 2-3 слоя с межслойной выдержкой, рекомендуемая толщина сухой пленки одного слоя 10-15 мкм, всех слоев 30-40 мкм. При нанесении баллон держать вертикально и перемещать строго параллельно поверхности.
Поворотное сопло:		Поворотное сопло распылительной головки, позволяет изменять ориентацию факела распыления на вертикальную и горизонтальную.
Межслойная выдержка:		5-10 минут. Выдержка между слоями зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем выдержка больше, и чем выше температура, тем выдержка меньше.
Условия нанесения:		Оптимальные условия нанесения: температура от +18°C до +25°C и относительная влажность воздуха не выше 70%.
Время высыхания:		На отлип - 2 часа, высыхание до степени 3 - 12 часов при +20°C Набор твердости - 24 часа. Время высыхания зависит от толщины покрытия и влажности.
Завершение работы:		Важно! После покраски, если баллон не закончился и планируется его дальнейшее использование, необходимо прочистить клапан, переверните баллон и нажимайте на распылитель до появления струи чистого газа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности:		5 лет. Срок годности относится к неиспользованным баллонам, которые правильно хранились при температуре от -10°C до +35°C и относительной влажности ниже 60%. Баллоны должны храниться и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом месте, где баллоны защищены от химических и механических воздействий. При хранении должны быть соблюдены все меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация:		Пустые баллоны утилизировать как бытовой отход подлежащий вторичной переработке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и средствах индивидуальной защиты содержится в Паспорте безопасности, который Вы можете найти на сайте detop-polihim.ru. Компания не несёт ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Покупателю следует самостоятельно определить, насколько продукт подходит для его целей, а также ознакомиться с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническая документация и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. Информация не является обязательной, мы не несём ответственность за её целостность, точность и полноту. Она не освобождает пользователя от обязанности проверить пригодность продукта для использования по назначению. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несёт ответственность за результат, в том числе и за возможную порчу имущества, включая убытки. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или дополнять содержание информации без специального уведомления.

По вопросам технической поддержки и качества продукции обращаться
по телефону бесплатной горячей линии
8-800-100-88-82