



КРАСКА BRITE PROFESSIONAL

ДЛЯ ФАСАДОВ МАТОВАЯ

- Покрытие соответствует 1-му классу паропроницаемости по DIN 52615 и 3-му классу влагопоглощения по DIN 52617.
- Гарантирует защиту поверхности в течение 8 лет
- Безопасна для окружающей среды

Краткая аннотация

Фасовка

- Ведро 0,9 л
- Ведро 2,7 л
- Ведро 9 л

Нормативная документация:
ТУ 2316-001-49417770-2006

Назначение

Профессиональная акриловая краска Brite Professional фасадная предназначена для ответственных работ по окраске кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов зданий категории А,Б,В для защиты от атмосферных воздействий и придания зданию эстетичного внешнего вида. Может применяться для внутренних работ для помещений с высокой влажностью. Образует долговечное «дышащее» покрытие, обладающее устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Особенно удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Рекомендуется наносить в 2 слоя.

Пригодные подложки:

Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности

Применение

Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтом-концентратом BRITE Professional. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.

Расход:

краски на однослойное покрытие: 1 л - до 12 м² в зависимости от типа и подготовки поверхности.

Рекомендуется наносить в 2 слоя. Выдержка перед нанесением второго слоя - не менее 4 часов.	
	Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета.
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при t (20±2)°С, мПа*с	4500-7500
Массовая доля нелетучих веществ, %	База А 5-68%
рН	7,5-9,5
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	120
Степень дисперсности, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 1 ч
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее:	
- воды, ч	48
- 3%-ого раствора натрия хлористого	24
Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании	5 циклов
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна	

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.

Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30°C при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Состав:

акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17