

## SEALIT-B

Пароизоляционный однокомпонентный строительный герметик на акриловой основе предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций.

### ОПИСАНИЕ

«SEALIT-B» - многофункциональный акриловый герметик с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению. Материал полностью готов к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений, а также при индивидуальном жилищном строительстве и ремонте внутренних работ.

Герметизация внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций.

### СВОЙСТВА

Обладает высокой пароизоляцией.

Возможна поверхностная окраска (только эластичными водно-дисперсионными составами, необходима предварительная проверка на совместимость), колеровка материала в массе. Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные, поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	тиксотропная паста (не текучая)
Основа	полиакрилат
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	1 час (при + 23°C и нормальной влажности)
Время отверждения при толщине слоя 5 мм	4 суток (при +23 °C и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее %	72%
Сопротивление паропрооницанию, м <sup>2</sup> *ч*Па/мг, не менее	2,0
Плотность, не менее	1,50 кг/л
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°C до + 35°C, от - 18°C до 0°C (для морозостойкого герметика), включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 40°C до + 80°C
Относительное удлинение в момент разрыва	не менее 300%
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,15 МПа
Срок хранения	24 месяца
Цвет	белый, серый. колеровка под заказ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных

Частиц остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т. п. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо

### НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защищать малярным скотчем.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В незавулканизированном состоянии смывается теплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик «SEALIT-B» - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь!  
Материал пожаровзрывобезопасен.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18°C, или однократное замораживание до - 18°C, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°C. Хранить в недоступном от детей месте.



**СОБСТВЕННАЯ  
ЛОГИСТИКА**  
оперативно и бесплатно



**ГАРАНТИЯ  
КАЧЕСТВА**  
товар сертифицирован



**ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ВЫБОР**  
лучшие цены



**ВСЕГДА  
РЯДОМ**  
большая сеть дилеров

ООО «ТАЧ ПРОФ»  
ИНН 5012099829

Адрес: г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.

Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62

Бесплатный звонок по России.

E-mail: [info@sealit.ru](mailto:info@sealit.ru)

Web: [sealit.ru](http://sealit.ru)