

SEALIT- A

Герметик паропроницаемый для окон и балконных блоков, для наружных работ.

ОПИСАНИЕ

«SEALIT-A» Герметик– многофункциональный акриловый герметик с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для качественной и долговременной герметизации внешнего примыкания оконного блока, с обеспечением отвода водяных паров, воздухопроводов, фальцевой кровли.

СВОЙСТВА

Высокая паропроницаемость. Возможность работы при отрицательных температурах. Хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу. Устойчивость к УФ-излучению, атмосферному и деформационным воздействиям. Удобство при нанесении.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	тиксотропная паста (не текучая)
Сопротивление текучести, мм, не более	1 мм
Плотность, г/см ³	1,58
Время образования поверхностной пленки, ч	1 час 1,5 часа (при + 23 °С и нормальной влажности)
Максимально допустимая деформация монтажного шва, %	15
Сопротивление паропропусканию, (м ² *ч*Па/мг), не более	0,25
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа	0,1
Плотность, не менее	1,50 кг/л
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°С до + 35°С, от - 18°С до 0°С, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 60°С до + 80°С
Прогнозируемый срок службы	20 лет
Относительное удлинение в момент разрыва	не менее 300%
Теоретический расход	135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм
Срок хранения	24 месяца
Цвет	белый, серый. колеровка под заказ

*С понижением температуры или увеличением влажности время увеличивается

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Герметик «SEALIT-A» полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении менее суток. Разбавление герметика водой не рекомендуется - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т. д.), возможному растрескиванию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Недопустимо нанесение герметика во время дождя и снега!

В жаркую погоду при низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью. Герметик не успевает смочить поверхность и

«прокатывается» по ней. В таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя

НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Герметик укладывается на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

В не завулканизированном состоянии смывается теплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Герметик «SEALIT-A» - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18°C, или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°C. Хранить в недоступном от детей месте.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Недопустим контакт с питьевой водой

Не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной влажностью более 90%.

Рекомендуется применять герметик при температуре от 0°C до +5°C.



**СОБСТВЕННАЯ
ЛОГИСТИКА**

оперативно и бесплатно



**ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА**

товар сертифицирован



**ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР**

лучшие цены



**ВСЕГДА
РЯДОМ**

большая сеть дилеров

ООО «ТАЧ ПРОФ»
ИНН 5012099829

Адрес: г. Подольск, ул. Лобачева 14, оф. 4.
Тел.: 8 (499) 391-33-40; 8 (800) 201-19-62

Бесплатный звонок по России.

E-mail: info@sealit.ru

Web: sealit.ru