



Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«Международный центр сертификации»
(ИЛ ООО «Международный центр сертификации»)

Адрес (место нахождения): РА, г. Ереван, ул. А. Акопян 3, центральный корпус,
4-й этаж, ком. 1

Регистрационный адрес: РА, Ереван, ул. Арами 64, номер 124

Тел. /факс (+374) 60 65 06 66 (РА, Ереван), тел. (+7) 495 204 18 66 (РФ, г. Москва) /
E-mail: info@internationalcc.org

internationalcc.org

Аттестат аккредитации № 045/Т-086, выдан Государственной
некоммерческой организацией РА «Национальный орган по
аккредитации»
с 20.05.2020г. по 20.05.2024г.

RUS RUO/IEC
17025



№ 045/Т-086

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО
«Международный центр сертификации»
Л. А. Петросян
«03» сентября 2020г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№20MCS8270801 от 2020-09-03

Наименование изделия	Пакеты тип I (2-х шовные); из материалов на основе полимерных плёнок с печатью
Модель (артикул, тип, марка)	Марки «Завод упаковки»
Количество поступивших на испытания изделий	10 шт.
Код ТН ВЭД	3923 29 900 0
Изготовитель, Адрес	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УПАКОВКИ" Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 88, офис 1003 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630132, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Железнодорожная, дом 12/1, правое крыло, 4 этаж, офис 28
Заявитель, Адрес	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УПАКОВКИ" Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 88, офис 1003 Адрес места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Железнодорожная, дом 12/1, правое крыло, 4 этаж, офис 28
Сопроводительный документ	Заявка №19815 от 24.08.2020г.
Дата проведения испытаний	24.08.2020 – 03.09.2020г.
Цель испытаний	(ТР ТС 005/2011) "О безопасности упаковки"

Количество экземпляров: 3; Количество страниц: 4

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан, или размножен без разрешения ИЛ
ООО «Международный центр сертификации»

1. Объект испытаний.

Данные об объекте испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Типовой образец	Пакеты тип I (2-х шовные); из материалов на основе полимерных плёнок с печатью
Модель (артикул, тип, марка)	Марки «Завод упаковки»
Порядковые номера образцов	По системе нумерации ИЦ (номер при испытаниях): 19926
Код ТН ВЭД	3923 29 900 0

2. Краткое описание и назначение изделия.**2.1. Назначение изделия:**

3923 29 900 0

39 Пластмассы и изделия из них

... II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ

3923 ... Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс

3923 2 ... мешки и сумки (включая конические)

3923 29 ... из прочих пластмасс

3923 29 900 0 прочие

2.2. Основные характеристики.

Основные характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2.

-
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" и ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия».

3. Место проведения испытаний.

3.1 Испытания проводились в лабораторном помещении ИЛ ООО «Международный центр сертификации».

Подготовка образцов к испытаниям и сами испытания проведены при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69(п. 3.15). Значение климатических факторов внешней среды при испытаниях изделий приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Нормирование значение по ГОСТ 15150-69(п. 3.15)	Действительное значение
Температура —25±10°C	Температура — 21÷25°C
Относительная влажность воздуха -- 45-80%	Относительная влажность воздуха — 64÷66%
Атмосферное давление – 84,0-106,7 кПа	Атмосферное давление –101,0 кПа

3.2 Средства измерений, испытательное оборудование и вспомогательные оборудования, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование, тип, заводской номер
Сушильный шкаф ES – 4610, №150618237
Спектрофотометр ПЭ-5400В, №VEC1501012
Атомно - абсорбционный спектрометр "Спектр 5-4", №176
UT-4300E Баня водяная шестиместная
Электронные лабораторные весы ESJ210-4В, №150522
Электронные лабораторные весы CZ 1200g 1200W, №00091114
Электродуховка лабораторная СНОЛ (муфельная печь)
Хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000", №552221

4. Результаты испытаний.

Таблица 5.

Наименование Контролируемого параметра	НД требований норм	Значение параметра		Нормативный документ на методы испытаний	Примечание
		по НД	Фактически		
Химическая безопасность					
Экспозиция при исследовании — 10 суток.					
Модельная среда дистиллированная вода					
Формальдегид	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,1	ГОСТ 33446-15	Соотв.
Ацетальдегид	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ПДК, в питьевой воде, Не более, мг/л 0,200	Менее 0,1	ГОСТ 33448-15	Соотв.
Этилацетат	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,05	МУ 942-72	Соотв.
Гексан	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,005	МУК 4.1.650-96	Соотв.
Гептан	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,005	МУ 942-72	Соотв.
Ацетон	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,005	МУК 4.1.650-96	Соотв.
Спирт метиловый	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,200	Менее 0,005	МУК 4.1.650-96	Соотв.
Спирт пропиловый	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,05	МУ 942-72	Соотв.
Спирт изопропиловый	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,100	Менее 0,05	МУ 942-72	Соотв.
Спирт бутиловый	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,500	Менее 0,1	МУ 942-72	Соотв.
Спирт изобутиловый	ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п.5	ДКМ Не более, мг/л 0,500	Менее 0,1	МУ 942-72	Соотв.

Органолептические показатели образца					
Запах образца	ТР ТС 005/2011 Пр. 1-1	Не более 1 балла	Отсутствует	Инстр.2.3.3.10- 15-64-05	Соотв.
Органолептические показатели водных вытяжек при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.					
Запах	ТР ТС 005/2011 Пр. 1-1	Не более 1 балла	Отсутствует	Инстр.2.3.3.10- 15-64-05	Соотв.
Привкус	ТР ТС 005/2011 Пр. 1-1	Не допускается	Отсутствует	Инстр.2.3.3.10- 15-64-05	Соотв.

Муть	ТР ТС 005/2011 Пр. 1-1	Не допускается	Отсутствует	Инстр.2.3.3.10- 15-64-05	Соотв.
Осадок	ТР ТС 005/2011 Пр. 1-1	Не допускается	Отсутствует	Инстр.2.3.3.10- 15-64-05	Соотв.

НД требований норм	Значение параметра	Нормативный документ на методы испытаний	Примечание
Исследования по физико-механическим показателям и химической стойкости			
ТР ТС 005/2011 ст. 5, п. 6.3	Внутренняя поверхность упаковки стойкая к воздействию упаковываемой продукции	ГОСТ 32686-14	Соотв.

Упаковочный материал	Буквенное обозначение (аббревиатура)	Цифровой код	НД требований норм
Полиэтилен		4	ТР ТС 005/2011, Приложение 3

5. Вывод:

По результатам проведенных испытаний образцов, изделия: пакеты тип I (2-х шовные); из материалов на основе полимерных плёнок с печатью марки «Завод упаковки»; изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УПАКОВКИ", отклонений от требований (ТР ТС 005/2011) "О безопасности упаковки" в объеме проведенных испытаний не установлено.

Ответственный исполнитель
Главный специалист

Мнацаканян Л. А.
Ф.И.О.


