

«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

Пчелиный воск для дерева с блеском, колеруемый для стен и потолков в интерьере

*Чистый пчелиный воск в виде удобной для применения водной эмульсии. Быстро сохнет – 30 минут.
Шелковистый блеск, отличная эстетика и защита дерева. Колеруется любыми пастами.*

ОПИСАНИЕ: Красивая отделка и защиты дерева от загрязнений, с шелковистым блеском. Чистый пчелиный воск, без «химии», в виде удобной для нанесения жидкой пасты. Не желтит дерево, не трескается и не отшелушивается. Без растворителей. Характерный запах воска при нанесении, после высыхания без запаха. Колеруется любыми пастами для водных красок для тонирования дерева.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для тонирования и придания шелковистого блеска и гладкости древесине в помещениях с умеренной влажностью. Наносится на древесину, пробку, камень или другие относительно гладкие неокрашенные или окрашенные поверхности. Для стен, потолков, конструкций, окон и любых других поверхностей без износа.

БЛЕСК: Шелковистый.

ЦВЕТ: В жидком виде – белый или желтоватый, непрозрачный. После высыхания – прозрачный, бесцветный.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Пчелиный воск в виде наночастиц в воде.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. При необходимости (нанесение распылителем) разбавить водой до 10-20%.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C. Не замораживать. После размораживания нагреть до +80..+90°C и хорошо перемешать.

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч.

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7 кв.м.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 30-60 минут при +20°C, зависит от влажности и температуры в помещении.

НАНЕСЕНИЕ (наносить выше +5°C):

Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью P100-160, очистить от грязи и пыли, просушить.

Нанесение бесцветного воска: Нанесите равномерно в 1-2 слоя на дерево кистью, валиком или распылителем. Сушка каждого слоя 30-40 минут. Матовая поверхность готова. При необходимости, для придания шелковистого блеска разотрите щеткой с коротким жестким ворсом, грубой тканью или машинкой с войлочным диском.

Тонирование: Мягкие породы (ель, сосну) и березу необходимо предварительно выровнять - нанести 1 слой бесцветного воска и высушить 30-40 минут. Особенно важно выравнивание перед нанесением средненасыщенных и насыщенных цветов. Перед нанесением бледных, светлых тонов дерево можно не выравнивать.

Твердые породы можно тонировать без выравнивания, которое можно применять для снижения контраста при окраске.

1). Смешайте воск с любым колером для водных красок (начните с 0,5-1% колера) и сделайте пробный выкрас на выровненном дереве - равномерно нанесите и протрите тканью. Цвет оцените через 5-15 минут.

2). Нанесите на выровненную поверхность колерованный воск в 1-2 слоя. Бледные цвета наносите кистью, валиком или распылителем. Насыщенные цвета наносите так же, но с протиркой тканью или губкой, либо сразу наносите тканью или губкой - протрите 1-2 раза окрашиваемую поверхность до равномерного тона. Сушка каждого слоя 30-40 минут. Цветная матовая поверхность готова.

3). При необходимости, для придания шелковистого блеска разотрите щеткой с коротким жестким ворсом, грубой тканью или машинкой с войлочным диском.

Колеровка. Тщательно перемешать с любой универсальной колеровочной пастой и нанести согласно инструкции. Начните с 0,5% пасты.

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи сразу после применения промыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Работать рекомендуется в резиновых перчатках, проветривать помещение.

! Не наносить лицам с аллергией на пчелиный воск и продукты пчеловодства!