



Грунт для вклейки стёкол

Артикул	Описание	В коробке
10.654.0250	250 мл, грунт для вклейки стёкол	1 шт.



TOP10 Грунт для вклейки стёкол 250 мл - это грунт чёрного цвета, специально разработанный для нанесения на керамическую ленту на автомобильном стекле. Он обеспечивает полную защиту клея-герметика, создавая барьер от ультрафиолетового излучения, которое может вызвать деградацию клея-герметика. Грунт для вклейки стёкол TOP10 250 мл также является усилителем адгезии. Используется в сочетании с очистителем / активатором.

Особенности

- Однокомпонентный
- Может применяться в прохладное время года
- Защищает от УФ-излучения
- Значительно повышает силу сцепления со стеклом
- Поставляется в прочном алюминиевом флаконе, предохраняющим грунт от деградации.

Применение	
Стекло	+
Керамическая полоса	+
Лакокрасочное покрытие	+

Подготовка к нанесению



Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, обезжиренными, сухими и без пыли. Наносите TOP10 Грунт для вклейки стёкол 250 мл только после тщательной очистки зоны склеивания очистителем / активатором.

Нанесение



Тщательно встряхните флакон перед нанесением (не менее 1 минуты) до тех пор, пока не станет слышен шум металлических шариков, содержащихся во флаконе.



Нанесите продукт с помощью специального аппликатора. Закройте флакон сразу после использования, так как продукт очень быстро испаряется. Прежде чем продолжить, убедитесь, что грунт не прилипает (сушка «на отлип»).

Последующая обработка



Наносить клей-герметик для вклейки стёкол согласно инструкции по применению

Условия хранения



TOP10 Грунт для вклейки стёкол 250 мл для полиуретанового герметика для вклейки стёкол должен храниться при температуре от +5°C до +25°C. Продукт легко воспламеняется. Хранить вдали от солнечных лучей и источников тепла, в сухом и хорошо проветриваемом помещении в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Технические характеристики

Цвет	чёрный
Запах	характерный запах растворителя
Плотность	0.95 г/см ³
Минимальное время сушки	3 минуты при 23°C и отн. влажности 50%
Максимальное время сушки	24 часа при 23°C и отн. влажности 50%
Температура применения	+10...+35°C
Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура длительного хранения	+5...+25°C