



## Грунт-наполнитель OPTIMAL 4:1



Артикул	Описание	В коробке
10.302.1000	0.8 л грунт-наполнитель серый + 0.2 л отвердитель	4+4 шт.
10.302.1001	0.8 л грунт-наполнитель белый + 0.2 л отвердитель	4+4 шт.
10.302.1002	0.8 л грунт-наполнитель чёрный + 0.2 л отвердитель	4+4 шт.



Двухкомпонентный грунт-наполнитель 4:1 с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски металлических деталей. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потёков.

Применяется для ремонта легковых автомобилей, а также крупногабаритного транспорта: автобусов, кабин грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, железнодорожных вагонов, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

- Очень хорошие наполняющие свойства
- Обладает антикоррозионными свойствами
- Ускоренная и воздушная сушка
- Легко шлифуется «по-сухому»
- Допускается шлифование «по-мокрому»
- Перекрывается любыми финишными покрытиями
- Три цветовых исполнения
- Поставляется с отвердителем.

Адгезия к материалам	
Загрунтованные металлические поверхности	+
Полиэфирные шпатлевки	+
2К наполнители / грунты	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Подготовка к нанесению			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.</li> <li>• Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–P320.</li> <li>• После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Очистителем силикона.</li> </ul>		
Нанесение			
	<p>По объёму</p> <p>В соотношении 4:1 с отвердителем + 10–20% по объёму TOP10 Универсального разбавителя</p>		1–1.5 часа при 20°C
	<p>По весу</p> <p>Смешать грунт-наполнитель с отвердителем и разбавителем в соотношении: 100 г: 15.1 г: 5-11 г</p>		<p>Дюза: 1.6–2.0 мм</p> <p>Входное давление: 2–2.5 бар</p>
	20–30 секунд при 20°C (DIN 4)		<p>1 слой = 46–60 мкм</p> <p>3 слоя = 150–180 мкм</p> <p>Выдержка между слоями: 10–15 минут / 20°C</p>
Сушка, шлифование			
	Выдержка перед ускоренной сушкой: 10–15 минут / 20°C		
	При 60°C	ИК-сушка	При 20°C
	30 минут	15 минут	4 часа

	<p>«По-сухому»: предварительно P240, далее P360–400                  «По-мокрому»: P600–P1000</p>
<p><b>Примечания</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°C. При низкой температуре сушите в окрасочно-сушильной камере.</li> <li>• Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным.</li> <li>• Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия.</li> <li>• Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.</li> <li>• После использования плотно закрывайте емкости с материалами.</li> </ul>
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p>Цвет</p>	<p>серый, белый, чёрный</p>
<p>Плотность грунта-наполнителя (при 20°C), г/см<sup>3</sup></p>	<p>1.55–1.65</p>