



ЛАК УРАЛКИДНЫЙ
ЯХТНЫЙ
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

FARBITEX[®]
PROFI **WOOD**

- ✓ образует долговечное высокопрочное покрытие
- ✓ стойкий к длительному воздействию пресной и соленой воды
- ✓ обладает хорошей укрывистостью
- ✓ обеспечивает высокую степень сцепления с материалом поверхности
- ✓ био-защита древесины от синевы, плесени, грибка, поражений насекомыми

| | |
|--|---|
| Краткое описание | Высокопрочный атмосферостойкий лак универсального применения. Оптимален для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (в т.ч. для оконных рам и дверей). Поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый. |
| Состав | Раствор модифицированной уралкидной смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива. |
| Цвет | После высыхания образует прозрачную пленку. |
| Блеск | 2 вида лака: высокоглянцевый и матовый. |
| Область применения | Лак яхтный предназначается для внутренних и наружных работ. Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери). |
| Срок службы покрытия | не менее 5 лет |
| Температура применения | от +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей. |
| Инструмент | кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Применяется по новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира, пыли и загрязнений, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя (не более 30% уайт-спирита к объему) в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. Затем покрыть не разбавленным лаком в 2 слоя. После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости. |
| Нанесение покрытия | Наносить на поверхность методом распыления, валиком или кистью. |
| Рекомендации по нанесению | Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Применение краскопульта оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий. |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 слоя |
| Разбавление | Готов к применению, разбавление не требуется. |
| Расход | Расход на однослойное покрытие 80-100 мл/м ² . |
| Время высыхания | при температуре (20+/-2)°C – 6 часов до степени "3". Окончательное отверждение покрытия через 3-5 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается. |
| Колеровка | Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть растворителем. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Лак в упакованном виде хранят вдали от отопительных приборов, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C. |
| Меры предосторожности, утилизация | Пожароопасен, токсичен! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу - состав смыть водой с мылом, в глаза - промыть большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки. При внутренних работах обеспечить хорошую вентиляцию. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении ткани и ветошь, пропитанные лаком. После использования банки с остатками лака должны быть плотно закрыты и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 0,8л; 2,7л; 4л; 9л. |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

Farbitex Profi Wood, лак уралкидный ЯХТНЫЙ атмосферостойкий