

F-940

«Жидкий камень» глубокопроникающая
пропитка (акриловая) для бетонных полов
Укрепление на 25%



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов с 1989 года. Мы имеем многолетний опыт защиты ответственных металлоконструкций, фасадов зданий различного назначения. Благодаря высококачественному импортному сырью и новейшему оборудованию, мы смогли создать для Вас лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. В производстве используется исключительно высококачественные компоненты отечественного и импортного производства. Лакокрасочные и вспомогательные материалы экспортной серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Dr. Finlux F-940 / Доктор Финлюкс Ф-940
Укрепляющая и обеспыливающая
глубокопроникающая пропитка для бетонных полов
повышающая стойкость к истиранию на 25%.



Преимущества:

- обеспыливание и упрочнение поверхности
- снижение расхода финишного покрытия
- надежное запечатывание бетонных пор
- стойкость к моющим средствам
- ускоренное время высыхания
- защита от грибка и плесени
- отсутствие запаха
- эффект VodoStop

Назначение:

Глубокопроникающая обеспыливающая пропитка нового поколения с антисептическими свойствами для защиты и упрочнения, как старого, так и свежееуложенного бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих и влажных помещениях, а также в условиях открытой атмосферы. Благодаря использованию специальных импортных компонентов повышает стойкость бетона к истиранию на 25%

Доктор Финлюкс Ф-940 «Жидкий камень» - специальная пропитка на основе модифицированного акрилового связующего с добавлением активных высококачественных импортных компонентов. Пропитка максимально проста в применении и не требует специальных навыков, а сам материал при нанесении не имеет резкого неприятного запаха, что очень удобно при применении в помещениях закрытого типа, а также помещениях со слабой вентиляцией!

Пропитка Dr. Finlux F-940 - укрепляет основание, обеспечивает оптимальные условия для нанесения краски и создает равномерно впитывающий слой, который значительно снижает расход финишных покрытий. Использование пропитки, значительно сократит пылеобразование, повысит прочность основания и его водостойкость, что значительно увеличит срок безремонтной эксплуатации.

Благодаря отсутствию запаха, пропитку можно смело рекомендовать к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-эпидемиологическими нормами.

Область применения:

- в торговых центрах, магазинах, супермаркетах;
 - жилых и административных зданиях;
 - медицинских учреждениях;
 - образовательных учреждениях;
 - многоэтажных парковках;
 - гаражных комплексах;
 - автосервисах, автомойках;
 - производственных цехах;
 - типографиях и т.д.
- **заполняет** поры бетонных поверхностей в глубину до 10 мм;
 - **снижает** истираемость бетонной поверхности на 25%;
 - **укрепляет** рыхлые и осыпающиеся основания;
 - **создает** адгезионный слой для последующего нанесения ЛКМ на водной основе;
 - **предотвращает** рост плесневых грибов;
 - **снижает** водопоглощение благодаря запатентованной системе VodoStop;



Рекомендации технолога

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, непрочно держащиеся остатки старого покрытия удалить скребком, трещины и неровности зашпатлевать, зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Поверхности, ранее окрашенные водостойкими водно-дисперсионными материалами, очистить от пыли, жировых и других загрязнений.

Поверхности, ранее обработанные известковой или меловой побелкой - тщательно отмыть до полного удаления следов побелки. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.

Применение: Пропитку наносить в 1 или 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую и очищенную от грязи, пыли, масел, поверхность с интервалом межслойной сушки 40 минут (при t 20°C).

Фасовка:

1, 5, 10, 20л.

Базовый цвет:



Бесцветный

Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в заводской упаковке, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления при температуре от +5°C до +35°C. Не нагревать. Беречь от огня. Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности:

Выполнять грунтование следует при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании краски на кожу промыть её водой с мылом. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.

Утилизация:

Не допускать попадания остатков состава в канализацию, водоём или почву. Уничтожать согласно местному законодательству. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Техническая информация

Основа материала	Модифицированное акриловое связующее с добавлением активных компонентов
Внешний вид пленки	Бесцветная плёнка без морщин и посторонних включений
Плотность, г/см ³	1,02
Размер частиц дисперсии, мкм.	0,05
Время полного набора эксплуатационных свойств, суток	21
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65 ± 5)%, Не более, мин	40
Морозостойкость, циклов	6
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в заводской упаковке, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления
Фасовка, л	1, 5, 10, 20

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

