



**ГРУНТ-ЭМАЛЬ
ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
СУПЕРСТОЙКАЯ**

- ✓ формула с активными антисорбционными добавками
- ✓ обеспечивает усиленную защиту металлических поверхностей
- ✓ создает суперстойкое покрытие с глянцевыми свойствами
- ✓ состав удобный в применении, не требует предварительного грунтования
- ✓ надежно защищает поверхности от воды и коррозии
- ✓ гамма цветов по RAL, оптимально подходит для окрашивания крыш и заборов

Краткое описание	Суперстойкая грунт-эмаль для металлопрофилей. Обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений.
Состав	Алкидный лак, пигменты, антикоррозионные наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Возможные цвета	11 готовых цветов по каталогу RAL: слоновая кость RAL 1014, цинково-желтый RAL 1018, рубиново-красный RAL 3003, красное вино RAL 3005, сигнально-синий RAL 5005, водянисто-синий RAL 5021, зеленый лист RAL 6002, зеленый мох RAL 6005, сигнальный серый RAL 7004, графитовый серый RAL 7024, шоколадно-коричневый RAL 8017.
Блеск	матовый
Область применения	Грунт-эмаль предназначена для окрашивания металлокерамики, профлиста, сэндвич-панелей и других металлических поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий.
Срок службы покрытия	до 8 лет
Температура применения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. При нанесении краскораспылителем грунт-эмаль следует разбавить уайт-спиритом.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Разбавление возможно уайт-спиритом до рабочей вязкости, но не более 5%.
Расход	80-160 г/м ²
Время высыхания	Межслойная сушка при температуре +20°C - не более 16 часов, окончательное отверждение покрытия – 4-5 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом, ксилолом или сольвентом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования продукта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9кг; 2кг; 4кг; 20кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru