



UNIKLEBE 112

Клей универсальный акриловый водно-дисперсионный для напольных покрытий

Описание и область применения	Рекомендации по применению																		
UNIKLEBE 112 – универсальный акриловый водно-дисперсионный клей для приклеивания на объектах промышленного и гражданского строительства различных гибких напольных покрытий. Хорошо приклеивает большинство покрытий на различных подосновах (ПВХ, вспененный винил, полиэстер и т.д.), на минеральные основания. Клей с высоким начальным показателем схватывания, с высокой склеивающей способностью. Клеевой шов эластичен, долгое время сохраняет клейкость, реактивируемый нагреванием шов, влагостоек. После полного высыхания клеевой шов устойчив к нагрузкам и деформации, и может эксплуатироваться в широком температурном интервале. Клей предназначен для укладки различных гибких полукоммерческих покрытий на любые поверхности, в том числе на основания, невпитывающие воду (например, на старый линолеум, ламинированный паркет, керамическую плитку). Может применяться для приклеивания плотных напольных покрытий, ковровых, виниловых и пробковых плиток, кварцвинила. Произведено по технологии UNICOLL 112. Удовлетворяет требованиям ТУ 5770-001-09285659-2015.	Расход 250-300 г/м² – шпатель А2 450-490 г/м² – шпатель В1/В2. Расход клея зависит от пористости материалов и основания для нанесения, а также от выбранной модели шпателя. Применение Рекомендуемая температура проведения работ от +15°C до +25°C, относительная влажность не более 70%. Перед нанесением основание должно быть прочным, сухим, достаточно чистым без трещин и разрушений. Основание необходимо подготовить зашпательвать и загрунтовать. Покрытие необходимо акклиматизировать, провести замеры и раскрой. Клей перед использованием необходимо акклиматизировать и тщательно перемешать. Клей необходимо нанести на основание с помощью зубчатого шпателя А2. Время необходимой подсушки клеевого шва составляет 5-15 мин. Приклеивание производить «мокрым» способом, на ещё влажный клеевой шов, время для укладки 45-60 минут. На основаниях с низкой впитывающей способностью клеевой шов рекомендуется подсушить до образования пленки примерно 25-45 минут перед склеиванием. Возможно приклеивание покрытий на стены и потолок контактным методом - нанести на обе поверхности, после подсушки склеить материалы. Для максимального контакта необходимо тщательно привальцевать. Дополнительная информация При проведении работ по склеиванию материалов необходимо учесть, что отверждение клея происходит в процессе испарения воды из клеевого шва. Материалы с низкой способностью впитывать и пропускать влагу необходимо склеивать минимальным количеством клея или приклеивать «сухим» методом» после подсушки клеевого шва. В ходе проведения работ по подготовке поверхностей необходимо следовать рекомендациям данной спецификации и имеющимся нормативным требованиям. При использовании данного продукта для целей и в условиях, не предусмотренных данной спецификацией необходимо провести собственные испытания в каждом конкретном случае. Компания производитель гарантирует соответствие своей продукции данным техническим условиям и предусмотренным ГОСТ нормативным требованиям.																		
Преимущества Универсальный клей, подходит для большинства типов напольных покрытий: линолеума, ковровых покрытий из натуральных и синтетических волокон, пробковых и бамбуковых покрытий. Предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим основаниям, таким как: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, а также на ранее уложенный старый паркет, подготовленный должным образом, старый линолеум, фанера, ДСП и другие подготовленные невпитывающие основания. Клей подходит для приклеивания на пол и стены независимо от абсорбции «сухим» и «мокрым» методом. Свойства - обладает высокой начальной скоростью склеивания - удерживает загибы рулонных материалов уже на начальном этапе - сохраняет длительное время открытой выдержки - обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание - не подвергается усадке при затвердевании - легко наносится зубчатым шпателем - нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен - устойчивым к влаге и нагрузкам - реактивируемый при нагревании - может применяться на вертикальных поверхностях, - подходит для укладки покрытий на больших площадях																			
Технические характеристики																			
<table border="1"> <tr> <td>Тип полимера</td><td>акриловый сополимер</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>не совсем белый, бежевый</td></tr> <tr> <td>Консистенция</td><td>в виде пасты</td></tr> <tr> <td>Время подсушки при 20°C, мин</td><td>5-15*</td></tr> <tr> <td>Открытое время при 20°C, мин</td><td>40-60*</td></tr> <tr> <td>Полное высыхание при 20°C, ч</td><td>48*</td></tr> <tr> <td>Рекомендованный расход, г/м²</td><td>250-490*</td></tr> <tr> <td>Минимальная t применения, °C</td><td>+5</td></tr> <tr> <td>Эксплуатация шва, °C</td><td>от -20 до +80</td></tr> </table> * отмеченные показатели в большей степени зависят от количества необходимого клея, температуры и возможности материалов поглощать воду. Клей представляет собой вязкую массу без посторонних механических включений.	Тип полимера	акриловый сополимер	Цвет	не совсем белый, бежевый	Консистенция	в виде пасты	Время подсушки при 20°C, мин	5-15*	Открытое время при 20°C, мин	40-60*	Полное высыхание при 20°C, ч	48*	Рекомендованный расход, г/м ²	250-490*	Минимальная t применения, °C	+5	Эксплуатация шва, °C	от -20 до +80	
Тип полимера	акриловый сополимер																		
Цвет	не совсем белый, бежевый																		
Консистенция	в виде пасты																		
Время подсушки при 20°C, мин	5-15*																		
Открытое время при 20°C, мин	40-60*																		
Полное высыхание при 20°C, ч	48*																		
Рекомендованный расход, г/м ²	250-490*																		
Минимальная t применения, °C	+5																		
Эксплуатация шва, °C	от -20 до +80																		
Важные замечания Не замораживать! Экология Продукт не является огнеопасным и взрывоопасным. Продукт является смесью полимера, наполнителя, воды и не горит. Все средства тушения могут быть использованы. После испарения воды остаток может гореть, давая оксиды углерода. Имеет низкую токсичность, длительный контакт с кожей может вызвать её сухость, брызги в глаза могут вызвать их раздражение. Не является опасным продуктом при соблюдении общих правил безопасного использования.	Меры безопасности Меры предосторожности При работе с клеем следует избегать попадания клея на открытые участки тела, работы проводить в защитных очках и перчатках. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды. Не содержит в составе опасных компонентов, в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию. Условия хранения Хранить в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Гарантийный срок хранения в оригинальной, герметично закрытой упаковке 24 месяца с момента изготовления. При хранении и транспортировке замораживания не допускать. Утилизация продукта Запрещается утилизация продукта непосредственно в трубопровод, утилизировать в отходы вместе с бытовым мусором. Транспортировка Неопасный груз.																		