



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА D3 ОСНОВЕ INVAMAT A570

■ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА D3 ОСНОВЕ INVAMAT A570



СВОЙСТВА:

Водостойкий клей на основе гомополимерной эмульсии поливинилацетата, отвечающий стандартам EN 204-D3. Легко наносится, имеет высокую адгезию, эластичный.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Водная основа, быстрое высыхание
- Водостойкий, класс водостойкости D3
- Во время хранения выдерживает 1 цикл замораживания
- Очень высокая прочность склеивания
- Не окрашивает древесину
- Образует твердый, эластичный, прозрачный клеевой шов
- Для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Столярные работы: изготовление и ремонт окон и дверей, кухонной и ванной мебели, а также склеивание других деревянных деталей и конструкций
- Монтаж паркетных и ламинатных напольных покрытий, приклеивание линолеума к различным основаниям
- Приклеивание картона, бумаги, кожи, поролона, тканей, керамики, минеральных (камень, плитка) и многих других типов материалов
- Также можно использовать в качестве добавки к цементным и известковым растворам для повышения их влагостойкости, прочности, эластичности

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Винилацетатный полимер
Внешний вид	Белая паста
Плотность	1,05 г/мл
Содержание твердых веществ	54 ± 1 %
Оптимальное содержание влаги в древесине	8-12%, при повышенной влажности увеличится время склеивания
Время образования поверхностной пленки	минимум 10 мин (при +20°C)
Вязкость	14400 ± 800 сПз при +20°C (шпиндель №6, 20 об/мин)
pH	5-6
Давления склеивания для твердых пород древесины	9-12 кг/см ²
Класс водостойкости	D3
Расход клея	70-130 г/м ²



КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА D3 ОСНОВЕ INVAMAT A570

■ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА НА D3 ОСНОВЕ INVAMAT A570

ПРИМЕНЕНИЕ:

Не добавляйте воды. Тщательно размешайте перед использованием. Поверхности должны быть очищены от пыли и других загрязнений. Температура применения – не ниже +10°C. Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью и прижать. Поверхности не должны быть влажными или мокрыми. Максимально допустимая влажность древесины 15%. В случае транспортировки или хранения клея при отрицательных температурах перед применением его необходимо выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. Клей сохраняет свои свойства.

Артикул	Вес	Упаковка
D3 (пластиковая банка)	0,9 кг	12
D3 (пластиковое ведро)	5 кг	1
D3 (пластиковое ведро)	10 кг	1
D3 (пластиковое ведро)	35 кг	1

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

15 месяцев при условии хранения в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Полная водостойкость достигается через 7 дней
Перед использованием продукт следует тщательно перемешать
Не рекомендуется добавлять воду в клей
Не смешивайте с другими клеями
Беречь от замерзания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Материалы	Температура склеивания		
	+20°C	+50°C	+80°C
Дерево к дереву	30 мин	8 мин	4 мин
Покрyтия к дереву	20 мин	4 мин	2 мин
Синтетические древесные материалы	30 мин	6 мин	3 мин