

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20

Высокоэкономичное, высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для современных транспортных средств, для которых требуется масло класса SAE 0W-20.

Описание

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20 представляет собой специально разработанное для современных бензиновых двигателей высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе специальной композиции HC-ExTLiFehese масел и полностью синтетических ПАО (полиальфаолефины).

Применение

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20 отвечает требованиям спецификаций API SN, используется в особенности в автомобилях Mazda и Toyota, а также в транспортных средствах других европейских, американских и азиатских производителей. ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20 отличается особенно высоким потенциалом экономии топлива при одновременной высокоэффективной защите от износа.

Преимущества

- Отличная экономия топлива
- Низкий расход масла и незначительные потери вследствие испарения
- Крайне безопасный холодный запуск и быстрое промасливание двигателя
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции, включающей в себя HC-ExTLiFehese и полностью синтетические базовые масла на основе ПАО
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20, рекомендуется провести полную замену масла.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API SN

Кроме того, рекомендуется к применению, когда соответствует

- ILSAC GF-5

Форма выпуска

- AR001002080 - 1x1000л
- AR001002070 - 1x208л
- AR001002060 - 1x60л
- AR001002051 - 1x25л
- AR001002040 - 4x5л
- AR001002030 - 4x4л
- AR001002020 - 12x1л

ARIAL ExTLiFe SAE 0W-20

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,843
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	44,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,6
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	178
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42