



UNIKLEBE 114

Клей акриловый водно-дисперсионный для натуральных и чувствительных к воде покрытий

Описание и область применения	Рекомендации по применению																		
UNIKLEBE 114 – акриловый водно-дисперсионный клей для натуральных и чувствительных к воде гибких напольных покрытий. Универсальный, подходит для приклеивания различных типов покрытий на впитывающие и невпитывающие влагу основания (бетон, цементная стяжка, ДСП). Клей с высоким содержанием сухого вещества, с высокой склеивающей способностью. Клеевой шов эластичен, влагостоек. Низкая усадка клеевого шва после высыхания позволяет сгладить возможные дефекты поверхности. Произведено по технологии «UNICOLL 114», удовлетворяет требованиям ТУ 5770-001-09285659-2015.	Расход Около 250-300 г/м² - шпатель А2, около 450-490 г/м² - шпатель В1/В2. Расход клея зависит от пористости материалов и основания для нанесения, а также от выбранной модели шпателя. Применение Рекомендуемая температура проведения работ от +15°C до +25°C, относительная влажность 65%. Перед нанесением основание должно быть прочным, сухим, достаточно чистым без трещин и разрушений. Основание необходимо подготовить зашпательвать и загрунтовать. Покрытие необходимо акклиматизировать, провести замеры и раскрой. Клей перед использованием необходимо акклиматизировать и тщательно перемешать. Клей нанести на основание с помощью зубчатого шпателя. На впитывающие основания рекомендуется производить приклеивание «мокрым» способом на ещё влажный клеевой шов без предварительной подсушки клеевого шва. Время для укладки 30-45 минут. На основаниях с низкой впитывающей способностью клеевой шов рекомендуется подсушить до образования плёнки примерно 5-15 минут перед склеиванием. Для максимального контакта покрытие необходимо тщательно прикатывать, при необходимости через 15 минут провести повторное вальцевание. Допускается при необходимости приклеивание покрытий на стены и потолок контактным методом – нанести на обе поверхности, после подсушки склеить материалы и тщательно прикатать валиком.																		
Преимущества Универсальный клей, подходит для большинства типов напольных покрытий из искусственных и натуральных материалов: натурального линолеума, ковровых покрытий из натуральных волокон, пробковых и бамбуковых покрытий, в том числе на джутовой основе. Предназначен для использования внутри помещения по прочным впитывающим и невпитывающим основаниям, таким как: подготовленные бетонные поверхности; стяжки на цементной основе; ранее уложенный старый паркет, подготовленный должным образом; фанера, ДСП и т.п. Свойства - обладает высокой начальной скоростью склеивания - сохраняет длительное время открытой выдержки - обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание - не подвергается усадке при затвердевании - легко наносится зубчатым шпателем - клей с низким содержанием воды - нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен - устойчивым к влаге и нагрузкам - реактивируемый при нагревании	Дополнительная информация В ходе проведения работ по подготовке поверхностей необходимо следовать рекомендациям данной спецификации и имеющимся нормативным требованиям. При использовании данного продукта для целей и в условиях, не предусмотренных данной спецификацией необходимо провести собственные испытания в каждом конкретном случае. Компания производитель гарантирует соответствие своей продукции данным техническим условиям и предусмотренным ГОСТ нормативным требованиям.																		
Технические характеристики																			
<table><tr><td>Тип полимера</td><td>акриловый сополимер</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>не совсем белый, бежевый</td></tr><tr><td>Консистенция</td><td>в виде пасты</td></tr><tr><td>Время подсушки при 20°C, мин</td><td>10-20*</td></tr><tr><td>Открытое время при 20°C, мин</td><td>30-40*</td></tr><tr><td>Полное высыхание при 20°C, ч</td><td>48*</td></tr><tr><td>Рекомендованный расход, г/м²</td><td>250-490*</td></tr><tr><td>Минимальная t применения, °C</td><td>+5</td></tr><tr><td>Эксплуатация шва, °C</td><td>от -20 до +80</td></tr></table> * отмеченные показатели в большей степени зависят от количества необходимого клея, температуры и возможности материалов поглощать воду. Клей представляет собой вязкую массу без посторонних механических включений.	Тип полимера	акриловый сополимер	Цвет	не совсем белый, бежевый	Консистенция	в виде пасты	Время подсушки при 20°C, мин	10-20*	Открытое время при 20°C, мин	30-40*	Полное высыхание при 20°C, ч	48*	Рекомендованный расход, г/м ²	250-490*	Минимальная t применения, °C	+5	Эксплуатация шва, °C	от -20 до +80	Меры безопасности Меры предосторожности При работе с клеем следует избегать попадания клея на открытые участки тела, работы проводить в защитных перчатках. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза промыть обильным количеством воды. Не содержит в составе опасных компонентов, в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию. Условия хранения Хранить в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Гарантийный срок хранения в оригинальной, герметично закрытой упаковке 12 месяцев с момента изготовления. Морозостоек, после размораживания сохраняет свойства, выдерживает до 5 циклов «заморозка-разморозка». Утилизация продукта Запрещается утилизация продукта непосредственно в трубопровод, утилизировать в отходы вместе с бытовым мусором. Транспортировка Неопасный груз.
Тип полимера	акриловый сополимер																		
Цвет	не совсем белый, бежевый																		
Консистенция	в виде пасты																		
Время подсушки при 20°C, мин	10-20*																		
Открытое время при 20°C, мин	30-40*																		
Полное высыхание при 20°C, ч	48*																		
Рекомендованный расход, г/м ²	250-490*																		
Минимальная t применения, °C	+5																		
Эксплуатация шва, °C	от -20 до +80																		
Важные замечания																			
Не замораживать! Экология Продукт не является огнеопасным и взрывоопасным. Продукт является смесью полимера, наполнителя, воды и не горит. Все средства тушения могут быть использованы. После испарения воды остаток может гореть, давая оксиды углерода. Имеет низкую токсичность, длительный контакт с кожей может вызвать её сухость, брызги в глаза могут вызвать их раздражение. Не является опасным продуктом при соблюдении общих правил безопасного использования.																			