

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

A1 MATT CLEAR Акриловый Лак 2:1

ПРОДУКТЫ

MATT CLEAR Акриловый Лак 2:1 – Матовый лак.
Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака MATT CLEAR.
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2-ух компонентный акриловый матовый лак. Предназначен для специализированного ремонта элементов кузова, которые не требуют глянцевой поверхности. Использование матового лака позволяет приобрести равномерную матовую поверхность. Обеспечивает прочное и долговечное покрытие.

- ✓ Обладает хорошей растекаемостью.
- ✓ Придает окрашиваемой поверхности матовый внешний вид.
- ✓ Обеспечивает прочность покрытию.

Цвет - Бесцветный.
Степень глянца – Матовый.

Матовый лак MATT CLEAR можно смешивать с лаком A1 CLEAR HS. В зависимости от пропорций смеси получим различную степень матовости.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 593,7 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Акриловый Лак можно наносить на:

- ✓ базовые краски,
- ✓ старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

Для матирования рекомендуем:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой,
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования).

ПРОЦЕСС ЛАКИРОВАНИЯ

	<p>Применение Лак для кузовного ремонта, не требующий дополнительной обработки.</p>								
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Пропорции смешивания</th> <th>объем</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лак MATT CLEAR</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель MATT CLEAR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Пропорции смешивания	объем	Лак MATT CLEAR	2	Отвердитель MATT CLEAR	1	Разбавитель	10%
Пропорции смешивания	объем								
Лак MATT CLEAR	2								
Отвердитель MATT CLEAR	1								
Разбавитель	10%								
	<p>Рабочая вязкость 16÷18 сек. при 20°C.</p> <p>Жизнеспособность смеси Около 7 часов при 20°C.</p>								
	<p>Параметры напыления Сопло: 1.3÷1.4mm. Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования.</p> <p>Количество слоев: 2 слоя</p>								
	<p>Время испарения</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Между слоями:</td> <td>10 мин</td> </tr> <tr> <td>Перед сушкой:</td> <td>15 мин</td> </tr> </tbody> </table>	Между слоями:	10 мин	Перед сушкой:	15 мин				
Между слоями:	10 мин								
Перед сушкой:	15 мин								



Время отверждения

Пылесухость 20°C: 15 мин
 Прогрев при 60°C: 30 мин

Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания

ЭФФЕКТ МАТОВОСТИ

Уровень матовости	Смесь лаков (перемешать перед добавлением отвердителя)		Отвердитель MATT CLEAR HARDENER	Разбавитель 10% Для акриловых продуктов
	MATT CLEAR	CLEAR HS		
МАТОВЫЙ	100 ml	-----	50 ml	15 ml
ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА	90 ml	10 ml	50 ml	15 ml
ПОЛУГЛЯНЕЦ	75 ml	25 ml	50 ml	15 ml
ГЛЯНЕЦ	-----	100 ml	50 ml	15 ml

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 ÷ 9,0 м² при толщине сухого слоя 50мк

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ

ВНИМАНИЕ: Матовых поверхностей не полировать!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты по нанесению лака достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.

- ✓ Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

- 1. После каждого применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!*
- 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!*

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый Лак MATT CLEAR 2:1 – 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для Акрилового MATT CLEAR HARDENER – 6 месяцев от даты производства.