

ПАСПОРТ № 1808
ЛАК-АНТИСЕПТИК WOW NOW ПО ДЕРЕВУ ТИК

Дата изготовления 30.05.23

Номер партии 1808

Масса нетто: 796 кг

Вид тары	Кол-во ед. упаковок	Гарантия	Масса, кг
<u>ВЕДРО 2,5 КГ</u>	<u>160</u>	<u>36 мес.</u>	<u>400</u>
<u>ВЕДРО 9 КГ</u>	<u>44</u>	<u>36 мес.</u>	<u>396</u>

Качественные показатели

N п/п	Наименование показателей	Требования ТУ	Установлено анализами и испытаниями
1	Цвет пленки	Согласно эталона цвета	соотв.
2	Внешний вид пленки	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку	соотв.
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	18 - 23	19,0
4	pH	8,5 - 9,5	8,9
5	Динамическая вязкость по Брукфильду (ротор 6, 100 об/мин) при температуре (20, 0_0,2)°С, мПа*с	900 - 3000	900
6	Время высыхания до степени 3 при температуре (20_2)°С, ч, не более	- 1	1
7	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20_2)°С, ч, не менее	48 -	48
8	Стойкость пленки к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3% при температуре (20, 0±0,5)°С, ч, не менее	24 -	24
9	Морозостойкость, циклы, не менее	5 -	5

Заключение: соответствует ТУ: 2316-003-49417770-2007 с изм. № 1-14

Анализ проводил: Химик

 /Куваева С.П./

Заведующий лабораторией

 /Самодурцева А.Е./