



**ЭМАЛЬ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ  
ЭФФЕКТОМ**

- ✓ обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям
- ✓ наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывистостью
- ✓ маскирует мелкие дефекты поверхности
- ✓ образует прочное долговечное покрытие
- ✓ легко наносится, не требует предварительного грунтования, быстро высыхает
- ✓ предотвращает появление коррозии

<b>Краткое описание</b>	Высококачественная алкидная модифицированная эмаль с металлическим эффектом. Придает поверхности высокие защитные свойства и красивый внешний вид. Срок службы покрытия - не менее 5 лет.
<b>Состав</b>	Модифицированная алкидная смола, пигменты, антикоррозионные наполнители, реологические добавки, блескообразующие пигменты, растворитель, воск
<b>Возможные цвета</b>	8 готовых цветов: серебро, синий, шоколадный, черный, бронза, зеленый, золотой, красный.
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окрашивания любых металлических поверхностей из черного металла, а также алюминиевых и стальных поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Широко применяется для окрашивания изделий художественной ковки. Для внутренних и наружных работ.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 5 лет
<b>Температура применения</b>	Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C и нормальной влажности воздуха.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски следует удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении краскопульт эмаль следует разбавить скиндромом или сольвентом на 5-10 % от объема эмали. Второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать продукт одной партии.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- при нанесении эмали по ржавчине важно в точности соблюдать рекомендации по времени межслойной сушки и учитывать, что в промежутке от 2-х часов до 7-ми суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается</li> <li>- оптимально – нанесение эмали распылителем, причем в несколько проходов, но за один раз, не прерываясь на межслойную сушку</li> <li>- для более эффективной антикоррозионной защиты рекомендуем использовать грунт по ржавчине MASTER PRIME (эмаль наносится поверх грунта ровно через 1 час или по истечении 7 суток, после окончательного отверждения грунта).</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	При нанесении краскопульт эмаль следует разбавить скиндромом или сольвентом (на 5-10% от массы эмали).
<b>Расход</b>	80-160 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C «от пыли» - 2 часа, второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Окончательное отверждение покрытия - 5-7 суток в зависимости от влажности и условий отверждения.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть растворителем (скиндромом или сольвентом).
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Эмаль в упакованном виде хранят и транспортируют при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Применять индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. Избегать попадания эмали в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки и ветошь, пропитанные эмалями. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,4л; 0,8л; 2л; 4 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)