



ЭМАЛЬ СУПЕРБЕЛАЯ

ПФ-115

алкидная

- ✓ качественная эмаль соответствует требованиям ГОСТ
- ✓ содержит специальные сиккативы, благодаря которым пленка эмали быстро и равномерно высыхает
- ✓ образует покрытие с высокой твердостью
- ✓ светостойкие пигменты в составе предотвращают выгорание покрытия

Краткое описание	Качественная алкидная эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	супербелый
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непровочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом C-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, валиком или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас C-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	Расход эмали на однослойное покрытие от 100 г/м2 в зависимости от цвета и способа нанесения
Время высыхания	при температуре (20±2)°C до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч. Набор прочности - 2дня.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении пропитанные эмалями тряпки, ветошь. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	4 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль ПФ-115 супербелая алкидная