ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ПАСТЕЛЬНАЯ МАТОВАЯ

KU-A10x

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2021.



Описание продукта.

Быстросохнущая акриловая матовая эмаль предназначена для нанесения на все виды предварительно загрунтованных поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Цветовая палитра соответствует скандинавскому цветовому стандарту NCS.

Свойства.

- декоративный эффект
- быстрая естественная сушка
- отличная адгезия и атмосферостойкость
- высокая твёрдость и механическая прочность.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить при температуре не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2—3 минут. Эмаль наносить с расстояния 25—30 см на предварительно обезжиренную, зачищенную и загрунтованную поверхность. Промежуточная межслойная сушка — 15—20 минут при температуре +20°C. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °C — 15-20 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	гладкое, однородное без расслаивания, потёков, матовое	
Цвет	В соответствии с контрольными образцами цвета, стандартом NCS	
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при 20±2°С, мин, не более	1	
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994),%, не более	7	
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не менее	1	
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765-73 см, не менее	50	
Расход	до 2м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской	
Чувствительность к замерзанию	нет	

Состав.

Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.

Срок годности.

5 лет.

Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °C до +50 °C.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

TY 20.30.12-025-53934955-2017



Артикул	Цвет	EAN-13	ITF-14
KU-A101	розовый	4606445043594	14606445043591
KU-A102	голубой	4606445043600	14606445043607
KU-A103	зелёный	4606445043617	14606445043614
KU-A104	бежевый	4606445043631	14606445043638
KU-A105	серый	4606445043648	14606445043645
KU-A106	сиреневый	4606445043655	14606445043652
KU-A107	жёлтый	4606445043662	14606445043669

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48. Служба поддержки: info@kudo-paint.ru Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33 +7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортком безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Гуроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствия с системой менеромента качества по DCT P ICC 007-105 (509 001):2015.

Использование по технором и предоставления в предоставления и предоставления предоставления