

PROVISIONAL PRODUCT DATA SHEET

SikaBond®-2K PU

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЖЕСТКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ

SikaBond®-2K PU - двухкомпонентный быстротвердеющий жестко-эластичный клей на основе полиуретана для деревянных покрытий. Предназначен для приклеивания деревянных напольных покрытий по всей поверхности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

SikaBond®-2K PU применяется для приклеивания массивной, паркетной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного, лампаркета, а также для приклеивания фанеры, ДСП и OSB- плит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительное время работы с клеем
- Отлично держит клеевые валики
- Быстрый набор прочности
- Прекрасные рабочие характеристики
- Жёстко-эластичный клей, обладает высокой прочностью на сдвиг
- Снижает напряжения между основанием и покрытием
- Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий
- Подходит для устройства полов с подогревом
- Прост в использовании, легко наносится

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

| Химическая основа | Двухкомпонентный полиуретан | |
|------------------------|---|-----------|
| Упаковка | Компонент А: 9 кг, пластиковое ведро | |
| | Компонент В: 1 кг, пластиковая бутылка | |
| | А + В = 10 кг | |
| Цвет | Коричневый | |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня производства, при условии хранения в неповрежденной, оригинальной и герметичной упаковке. | |
| Условия хранения | Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 °C до +30 °C. | |
| Плотность | A + B: ~1,78 кг/л | |
| Время жизни | ~105 минут* (+20 °C) | |
| Время набора прочности | 70 % конечной прочности через 6 часов ± 30 минут | |
| Сухой остаток | 100 % | ГОСТ 1753 |

| Расход | 800 — 1000 г/м², зубчатый штапель B3 | |
|-----------------------|---|--|
| | 1000 — 1200 г/м², зубчатый штапель B11 | |
| | Для приклеивания длинных или широких досок, или в случае неровного | |
| | основания можно использовать шпатель с более крупным зубом (для | |
| | предотвращения образования непроклеенных участков). | |
| | Расход клея SikaBond®-2K PU уменьшается, если основание предварителы | |
| | загрунтовано Sikafloor®-161 Epoxy Primer или Sika® Primer-161 PU. | |
| Температура воздуха | От +15 °C до +30 °C | |
| Температура основания | Во время нанесения и до полного затвердевания клея температура | |
| | основания должна быть не ниже +15 °C, а для полов с | |
| | подогревом +20 °C. Температура основания при нанесении минимум | |
| | на 3 °C выше температура точки росы. | |
| Влажность основания | Допустимая влажность основания: | |
| | 2,0 СМ-% по карбидному методу, для цементно-песчаного основания | |
| | (ок. 3,5% по методу Tramex) | |
| | 0,5 СМ-% по карбидному методу, для ангидритного основания | |
| | 3 – 12 СМ-% по карбидному методу, для магнезиальных полов (зависит от | |
| | пропорций органических компонентов) | |
| | Допустимая влажность основания при устройстве полов с подогревом | |
| | 1,8 СМ-% по карбидному методу, для цементно-песчаного основания | |
| | (ок. 3% по методу Tramex) | |
| | 0,3 СМ-% по карбидному методу, для ангидритного основания | |
| | 3 – 12 СМ-% по карбидному методу, для магнезиальных полов (зависит от | |
| | пропорций органических компонентов) | |
| | При оценке влажности основания необходимо учитывать рекомендации | |
| | производителя деревянных полов, а также стандартные строительные | |
| | нормы и правила. | |
| Влажность воздуха | ~40–70 % | |
| | · | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

подготовка основания

Бетон /цементно-песчаная стяжка:

Поверхность должна быть отшлифована и тщательно очищена с помощью пылесоса.

Ангидритная стяжка:

Поверхность должна быть отшлифована и тщательно очищена пылесосом непосредственно перед нанесением клея.

ДСП или OSB плиты:

Листы крепятся к основанию винтами и клеем.

Другие основания:

Пожалуйста, проконсультируйтесь в нашем техническом отделе.

SikaBond®-2K PU можно использовать без предварительной грунтовки на цементных основаниях, фанере, ДСП и OSB плитах. Для получения лучшего результата рекомендуется использовать грунтовки Sikafloor®-161 Epoxy Primer или Sika® Primer-161 PU. Для получения более подробной информации рекомендуется сделать пробы или обратиться в технический отдел Sika.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ/ИНСТРУМЕНТЫ

Пропорции смешивания:

Компоненты A и B = 9:1 (частей по массе) SikaBond®-2K PU поставляется в упаковке, состоящей из предварительно расфасованных компонентов A и B. Добавьте всё количество компонента B в ведро с компонентом A. Тщательно перемешайте оба компонента используя электрический миксер, до тех пор, пока состав не станет однородного цвета (время перемешивания — минимум 3 минуты). Удостоверьтесь, что компоненты хорошо смешаны на стенках и на дне ведра. Всегда при смешивании компонентов соблюдайте пропорции смешивания.

После смешивания используйте клей в течение времени его "жизнеспособности". Клей SikaBond®- 2К PU наносится на подготовленное основание непосредственно из ведра и равномерно распределяется подходящим зубчатым шпателем. Вдавите деревянное покрытие в слой клея так, чтобы обратная сторона была полностью покрыта клеем. Следить за хорошей смачиваемостью оборотной стороны паркетных элементов. Деревянные элементы



соединяются и подгоняются друг к другу с помощью молотка и подбивочного бруска. Между паркетом и стеной необходимо оставить зазор 10 — 15 мм. Свежий незатвердевший клей, попавший на поверхность древесины необходимо немедленно удалить специальными чистящими салфетками Sika® Cleaning Wipes-100. Затвердевший клей можно удалить только механическим способом. Необходимо соблюдать инструкцию производителя паркета и стандартные рекомендации по укладке.

ОЧИСТКА ИНСТРУПЕНТА

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования с помощью растворителя. Руки при попадании клея очищаются с помощью салфеток Sika® Cleaning Wipes-100. После отверждения материал может быть удален только механически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Паспорт безопасности (SDS)
- Брошюра решений компании Sika по паркетным полам.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Клей SikaBond®-2K PU следует использовать только квалифицированными специалистами.
 Температура при работе с клеем должна быть в переделах от +5 °C до +30 °C, если производитель паркета это допускает.
- Для лучшей работы с клеем температура должна быть не менее +15 °C.
- При повышенной влажности основания деревянные полы должны укладываться только на поверхности, предварительно загрунтованные Sikafloor®-161 Epoxy Primer или Sika® Primer-161 PU для контроля влажности. Более подробная информация дана в соответствующих технических описаниях.
- При использовании клея для работы с химически обработанной древесиной (например, аммиаком, морилками, средствами для защиты древесины), а также древесиной с высоким содержанием масел, использование клея SikaBond®-2K PU допускается только после получения письменного разрешения от технического отдела Sika.
- Не используйте на поверхностях из полиэтилена, полипропилена, фторопласта (тефлона) и на некоторых других синтетических материалах (рекомендуется сделать пробы или обратиться в технический отдел Sika).
- Некоторые грунтовки могут оказывать негативное воздействие на адгезию клея SikaBond®-2K PU (рекомендуется сделать предварительные тесты).

ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Все технические данные, приведённые в данном описании, получены в ходе лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных правил, заявленные эксплуатационные характеристики данного продукта могут варьироваться от страны к стране. Ознакомьтесь с местным техническим описанием продукта для точного определения его эксплуатационных характеристик.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Подробная информация по охране труда и технике безопасности, а также по хранению и утилизации содержатся в паспорте безопасности продукта, включающем данные о физических, токсикологических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию, относящуюся к безопасности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНЕЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании какихлибо письменных рекомендаций или любых других советов. Потребитель данных материалов должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право вносить изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителям надлежит обращаться к самому последнему выпуску технического описания конкретного продукта, копии которого предоставляются по требованию.

