

- заделка стыков гипсокартона
- для внутренних работ

ОПИСАНИЕ

Готовая к применению шпатлевочная паста для заделки стыков (швов) ГКЛ, ГВЛ и гипсовых блоков, ремонта трещин и сколов, наклейки бумажных лент и уголков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлевочная паста, армированная целлюлозным волокном, с превосходной адгезией и стойкостью к образованию трещин. Идеально подходит для заделки стыков гипсокартона и других листовых материалов. Может применяться для финишного выравнивания любых строительных поверхностей (бетон, ГКЛ, ГВЛ, пазогребневые плиты, керамика, дерево, пенополистирол), а также для монтажа малярной сетки. После полного высыхания приобретает высокую прочность и не боится перепадов температур. Не требует предварительного грунтования поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- цвет
белый
- расход материала
0,25 кг на 1 погонный метр заделываемого шва ГКЛ
- время высыхания
от 4 до 24 часов в зависимости
от толщины нанесения, температуры и
относительной влажности в помещении
- условия применения
температура основания и воздуха в помещении
во время нанесения шпатлевки должна быть не менее +8°C
- рекомендуемая толщина нанесения
толщина шва до 5 мм
- состав
микрокальцит, вода, сополимерная дисперсия,
функциональные и армирующие добавки
- хранение
хранить в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Заполнитель швов выдерживает до 5 циклов замораживания/размораживания. Не ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре. После полного оттаивания перемешать заполнитель швов миксером до однородной консистенции. Срок хранения в закрытой заводской упаковке – 12 месяцев
- упаковка
ламинатная туба 400 г, в коробке 12 шт
пластиковое ведро 5 кг, на поддоне 120 шт
пластиковое ведро 16 кг, на поддоне 40 шт
- очистка инструмента
после завершения работ инструмент промыть водой
- класс пожарной опасности материала
КМ0

ТУ 5772-001-66385591-2011