Краска для бетонных полов, акриловая, эмаль АК-15

Назначение и область применения: для окраски полов, покрытий дорог и автостоянок (бетонных, асфальтовых и асфальтобетонных). *Используется для окраски любых видов бетона внутри помещений и на улице, в производственных цехах, подъездах, муниципальных помещениях, складах, гаражах и других местах с повышенным истиранием полов.*

Свойства: после высыхания краска для бетонного пола образует покрытие, которое устойчиво к воздействию бензина, минеральных масел, моющих средств, раствору соли, воды, укрепляет основания, повышает износостойкость и увеличивает срок их службы.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. С новых бетонных полов удалить пыль и другие загрязнения, образовавшиеся при укладке пола или других бетонных конструкций. Старые бетонные поверхности очистить от пыли, грязи и жировых загрязнений с помощью бытовых моющих средств, после чего промыть чистой водой и высушить поверхность. С поверхностей, покрытых красками на минеральной основе или мелом, следует удалить старое покрытие до минеральной подложки.

Для уплотнения поверхности пола, заделки микропор в бетоне, улучшения адгезии между подложкой и покрытием, окрашиваемую поверхность пола необходимо грунтовать акриловой грунтовкой АК-02 Т.М. «Грида».

Рекомендации по применению:

Не рекомендуется окрашивать свежесделанные асфальтобетонные покрытия в первый месяц эксплуатации. Влажность бетона не должна превышать 4%.

Способ нанесения: краскораспылителем, кистью, валиком.

Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния и при необходимости разбавить этилацетатом, толуолом (ГОСТ 14710), растворителями: 647, 646 (ГОСТ 18188), Р-4, Р-5, Р-12 (ГОСТ 7827), Р-11 (ТУ6-10-1821-81) или их смесью в любых соотношениях, в количестве не более 10% от массы краски.

Условия нанесения: Температура воздуха от +5°C до +35°C. Относительная влажность воздуха не более 80%. Не окрашивать во время осадков. Краску наносить в 2-3 слоя. Время выдержки покрытия перед нанесением следующего слоя при температуре (20±0,5)°C -3-4 часа.

Расход: на однослойное покрытие- 300-400 г/м²

Время высыхания: при температуре (20±0,5)°C и относительной влажности воздуха (65±10)%- 30-40 минут. При пониженных температурах время сушки увеличивается.

Очистка тары и инструмента: Для промывки инструмента и форсунок, кроме указанных растворителей, можно использовать сольвент, ксилол, растворители 645, 646, 648 и их смеси.

Утилизация отходов: Не допускать попадания краски в канализацию, почву, водоем! Пустые банки и высохшие остатки краски плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

Условия хранения и транспортирования: краска АК-15 *должна* храниться в плотно закрытой таре, в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от минус (-40)°C до плюс (+40)°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Допускается хранение краски на площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков или под навесом. Транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Меры предосторожности: Осторожно! Беречь от огня! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Выполнять окрасочные работы следует в хорошо проветриваемом помещении, при работающей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, глаз- защитные очки. Остерегаться попадания в глаза и открытые участки тела. При

попадании краски на открытые части тела- вытереть чистой ветошью и промыть теплой водой с мылом. Не допускается оставлять в помещении ветошь, пропитанную краской. В случае возгорания тушить углекислотными огнетушителями, воздушно- механической пеной, песком, кошмой. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение, беречь от статического электричества, использовать искробезопасный инструмент.

Срок годности и хранения краски- 12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.

Состав: акриловая смола, пигменты, наполнители, добавки, растворители.

ТУ 2313-017-42788835-10, изм.1,2

Производитель: ООО «Грида»

140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6

Тел.: (+7 499) 961 80 46

Тел./ Факс: (+7 499) 123 23 07 www.grida.su info@grida.su