

Жёсткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из натуральной каменной ваты на основе базальтовых пород. Продукт обеспечивает не только тепло- и звукоизоляцию, но также является и основанием для нанесения штукатурного слоя.



- **Стойкость к воздействию** атмосферных факторов.
- **Высокие звукоизолирующие** свойства продукта позволят вам избавиться от посторонних звуков с улицы.
- Плиты обладают **высокой паропроницаемостью**, что способствует благоприятному микроклимату в помещении.
- **Плиты безопасны** для человека и окружающей природы. Они сертифицированы по стандарту EcoMaterial категории Absolute и отмечены соответствующим знаком, что подтверждает качество и безопасность продукции для использования.

## Применение

Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким штукатурным слоем:

- в малоэтажном строительстве (до 4-х этажей);
- на участках стен не подвергающихся внешним воздействиям (застекленные лоджии, балконы, лестничные клетки) независимо от высоты здания;
- при выполнении теплоизоляционных работ на внутренних поверхностях.

| Наименование продукта                                                                          | РОКФАСАД                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Группа горючести                                                                               | НГ                                   |
| Коэффициент теплопроводности, $\lambda_D$ , Вт/м*°C                                            | 0,037                                |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее                  | 10                                   |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа не менее                                          | 30                                   |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, кг/м <sup>2</sup> не более | 1,0                                  |
| Паропроницаемость, $\mu$ = мг/(м·ч·Па) не менее                                                | 0,3                                  |
| Длина x Ширина x Толщина, мм                                                                   | 1000 x 600 x 50;<br>1000 x 600 x 100 |

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77



НЕГОРЮЧИЙ  
МАТЕРИАЛ




ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ




ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВОДЕ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ  
МАТЕРИАЛ



rockwool.ru