

В ёмкость, налить 3 л., теплой воды и добавить сухую смесь полностью (1 кг.) Перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея) в течение 15-20 мин. При необходимости во время перемешивания еще добавить воды. (**Внимание!** Если смесь будет слишком жидкая – она будет сползать со стены, а слишком густая будет тянуться за пластиковой теркой. Нужно добавлять воду порционно по 100 мл.) Дав смеси, отстояться 12 часов в герметичной емкости перемешать её повторно. (Если держать готовую массу в герметично закупоренной таре, готовый продукт можно хранить до 3-х недель). Смешайте необходимое количество материала, способное целиком покрыть поверхность от угла до угла.

Готовую смесь жидких обоев небольшими порциями пластиковой теркой (кельмой) равномерно тонким слоем (около 2 мм., нанести на поверхность от угла до угла из одного замеса. Для идеального нанесения жидких обоев ««DEZIRO» через 1-2 часа разгладить поверхность тем же инструментом, смачивая его в воде, и используя боковое освещение. После полного высыхания обоев на стене на поверхность можно нанести лак. Это придает гладкость и дополнительную защиту.